

KNAUFINSULATION

NaturBoard VENTACUSTO

Build on us.



with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Περιγραφή

Θερμομονωτική πλάκα για αεριζόμενες προσόψεις

Ο πετροβάμβακας NaturBoard VENTACUSTO παρέχεται σε ημίσκληρες, συμπαγείς πλάκες με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Παρέχεται επίσης με επιπρόσθετη επικάλυψη μαύρου (GVB) ή λευκού (GVN) υαλοπιλήματος από τη μία πλευρά, για πρόσδωση περαιτέρω μηχανικής σταθερότητας και προστασίας του μονωτικού για διατήρηση των υψηλών επιδόσεών του υπό απαιτητικές περιβάλλουσες συνθήκες.

Εφαρμογές



NaturBoard VENTACUSTO

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.034 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 - άκαυστο υλικό
Ανοχή πάχους	T5
Αντίσταση στη ροή του αέρα (AFr)	>5 kPa·s/m ²
Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WS	≤1 kg/m ²
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WL(P)	≤3 kg/m ²
Σημείο Τήξης	> 1000 °C
Δήλωση Απόδοσης - DoP	www.dopki.com/R4224MPCPR
DESIGNATION CODE: MW - EN 13162 - T5 - WS - WL(P) - AFR5	

Πλεονεκτήματα

- Νέος, ακόμη πιο βελτιωμένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/mK
- Άριστη ηχομόνωση
- Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά: A1, άκαυστο υλικό
- Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
- Υδροφόβο και με διαπερατότητα υδρατμών
- Αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετικά διαπιστευτήρια αειφορίας
- Ιδανικό για έργα LEED, BREEAM, DGNB

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m ² / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m ² / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m ² K/W)
30	600	1000	12	7,20	28	201,60	0,85
40	600	1000	9	5,40	28	151,20	1,15
50	600	1000	8	4,80	24	115,20	1,45
70	600	1000	6	3,60	24	86,40	2,05
80	600	1000	5	3,00	24	72,00	2,35
100	600	1000	5	3,00	20	60,00	2,90
120	600	1000	4	2,40	20	48,00	3,50

Πιστοποιήσεις



Εφαρμογή

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας σε συστήματα αεριζόμενων προσόψεων χωρίς περιορισμό ύψους. Οι πλάκες είναι δυνατό να διαθέτουν επικάλυψη μονής όψευς με λευκό ή μαύρο υαλοπλήγμα το οποίο ενισχύει την αδιαβροχοποίησή τους (ειδικά για περιπτώσεις όπου η τελική επένδυση της πρόσοψης έχει ανοικτούς αρμούς) καθώς και την αντίσταση στη ροή του αέρα κοντά στην επιφάνειά τους (ιδιαίτερα σε υψηλά κτίρια και κατασκευές όπου αναμένεται έντονη ροή αέρα στο στρώμα αερισμού). Είναι κατάλληλο επίσης για εγκατάσταση σε διπλή τοιχοποιία, αλλά και σαν υλικό πλήρωσης μεταξύ χαλύβδινων προφίλ σε μέρη της κατασκευής με υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης. Επίσης, με την πρόσθετη επικάλυψη υαλοπλήγματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα και ως ηχοαπορροφητική επένδυση υφιστάμενων δομικών στοιχείων.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν NaturBoard VENTACUSTO παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν NaturBoard VENTACUSTO, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχώς ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειές τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10, Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα, Τηλ: +30 211 710 7007, sales.gr@knaufinsulation.com