





AMF THERMATEX® Mercure

- AMF THERMATEX® Mercure est une dalle de plafond blanc munie de fines perforations, lui permettant de créer une finition moderne et de haute qualité
- Bonne absorption acoustique ($0.60 \alpha_w$)
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d'installation et de zones de production



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande	 Board 	 Tegular 24 	 Tegular 15 														
Épaisseur (mm)	 15	15	15														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande	 600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
Système	 Apparent et démontable - Système C																
Poids	 3.6 - 3.8 kg / m²																
Couleur	 Blanc																
Absorption acoustique	 EN ISO 354 α_w = 0.60 en accord avec EN ISO 11654 - Classe C<table><tr><th>Fréquence <i>f</i> (Hz)</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><th>α_p</th><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table> NRC = 0.60 en accord avec ASTM C 423			Fréquence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.70	0.65
Fréquence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.70	0.65											
Atténuation latérale	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 32 dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réduction sonore	 EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réaction au feu	 Euroclass A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ																
Réflexion de la lumière	 85%																
Conductivité Thermique	 λ = 0.060 W/mk en accord avec EN 12667																
Résistance à l'humidité	 95% RH																
Qualité de l'air	 A+	 E1	 IACG														
Entretien																	
Durabilité	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q														

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
 Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.