




DATASHEET

AMF THERMATEX® Feinstratos



- AMF THERMATEX® Feinstratos smulkios tekstūros paviršiaus sukuria lygias, vienodas lubas.
- Geras garso slopinimas (34 dB)

- Geras šviesos atspindėjimas (85%)
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2
							
Storis (mm)		15	15	15	19	19	19
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C			Paslėpta, demontuojama - Sistema A.2 / A.3	Pusiau paslėptos juostos, nedemontuojamos - Sistema I.3	Pusiau paslėptos juostos, nedemontuojamos - Sistema I.3
Svoris		3.8 - 5.0 kg / m²					
Spalva		 Balta					
Garso sugertis		EN ISO 354 Dažnis f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.35 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 NRC = 0.70 pagal ASTM C 423 α_w = 0.20 pagal EN ISO 11654 - Klasė E					
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) D _{n,f,w} = 38 dB (Finesse, SL2) pagal EN ISO 717-1 CAC = 35 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) CAC= 38 dB (Finesse, SL2) pagal ASTM E 413-10					
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R _w = 21 dB pagal EN ISO 717-1					
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1				RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) pagal 123-FZ	
Šviesos atspindėjimas		85%					
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667					
Atsparumas drėgmei		95% RH					
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1				
Valomumas							
Tvarumas		 EN ISO 14021 37-43%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q			

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.