

# KNAUFINSULATION

## Heraklith A2-M 600 x 1000 mm

Mineralisch gebundene Heraklith® Holzwolle-  
Platte als Tropfwasserschutzplatte

Produkt-Datenblatt 03/2026



Allseitig gefast

### Produktbeschreibung

Die mineralisch gebundene Holzwolle-Platte kann universell als Tropfwasserschutzplatte und schallabsorbierende Bekleidung in nichtüberbauten Tiefgaragen eingesetzt werden. Die Sichtfläche ist in Naturton egalisiert und die Kanten sind allseitig gefast. Die Platte ist werksseitig auch in weiß (ähnlich RAL 9003) lieferbar.

### Eigenschaften und Mehrwert

- Schallabsorbierend
- Ideal als Tropfwasserschutz in Tiefgaragen
- Nichtbrennbar
- Druck- und biegefest



Heraklith®

### Anwendungsbereich

Universell einsetzbare Dämmplatte als schallabsorbierende Bekleidung in nicht überbauten Tiefgaragen.

**Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10:**  
DI-dm, WI-dm

### Ausführung

#### Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.



**Build on us.**

**Heraklith A2-M 600 x 1000 mm****Technische Daten**

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Bezeichnungsschlüssel	WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)150-Cl3	–	–
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,1	W/(m·K)	DIN 4108-4
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,095	W/(m·K)	–
Brandverhalten	A2-s1,d0	–	DIN EN 13501
DGNB Registrierungs-Code	DC9CZ4	–	–
Werkstoff	Holzwohle	–	–
Glimmverhalten	Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen	–	DIN EN 16733
Spezifische Wärmekapazität cp	2100	J/(kg·K)	Prüfzeugnis
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	2	–	DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 200	kPa	DIN EN 13168
Dicke	35	25	mm
Maßtoleranz Dicke	+3 / -2	–	DIN EN 13168
Maßtoleranz Breite	+3 / -3	–	DIN EN 13168
Maßtoleranz Länge	+5 / -10	–	DIN EN 13168
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands R	0,35	0,25	(m²K)/W
Wärmedurchlasswiderstand deklariert $R_D$	0,35	0,25	(m²K)/W
Rechtwinkligkeit	≤ 4	mm/m	DIN EN 13168
Ebenheit	≤ 6	mm	DIN EN 13168
Biegezugfestigkeit	≥ 1000	≥ 700	kPa

**Produktvarianten**

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Kantenaus- bildung	m²/Palette	Nettogewicht kg/m²	Farbe	Artikelnummer
25	1000	600	allseitig gefast	24,00	17,50	natur	723994
35	1000	600	allseitig gefast	18,00	22,00	natur	632553

Lieferzustand: Platte

Verpackung: PE-Schrumpffolie

Abfallschlüssel: 170604

**Heraklith®****Support und Services**[www.knauf.com/de-DE/unsere-services](http://www.knauf.com/de-DE/unsere-services)**Knauf Insulation GmbH**

Heraklithstraße 8

84359 Simbach am Inn

Deutschland

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

**Build on us.**