



AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko presenta un acabado de textura irregular y ofrece una buena absorción del sonido para mejorar el confort acústico.
- Buena absorción acústica (0,60(H) α_w)
Elevada atenuación acústica (38 dB)
- Ideal para comercios minoristas, oficinas y salas de reuniones, cuartos técnicos de instalaciones o zonas de producción.



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido		Board 	Regular 24 														
Espesor (mm)		15	15														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C															
Peso		3.6 - 3.8 kg / m ²															
Color		Blanco															
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ según EN ISO 11654 - Clase C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.60 según ASTM C 423		Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ según EN ISO 717-1															
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ según EN ISO 717-1															
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflejo de la luz		83%															
Conductividad térmica		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ según EN 12667															
Permeabilidad al aire		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) según DIN 18177															
Resistencia a la humedad		90% RH															
Calidad del aire interior		 A+	 E1														
Capacidad de limpieza		 IACG															
Sostenibilidad	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1222/2009 Annex O														

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.