

תעודת בדיקה מספר 9511901065

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122
תאריך ההזמנה : 2015/01/25

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : . תאורו: צמר זכוכית עם ציפוי
ארץ יצור : טורקיה
שם היצרן: KNAUF
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/12/15 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-החפשות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ראו להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2015/02/12

תאריך היפסה מקורי

שם החתום: גנה ניר

תפקיד: בכיר

שם החתום: גורה רכרדו

תפקיד: ממנה

רח"ט 2015/02/12, תל-אביב 9977, פקס' 03-6429080, פקס' 03-6465233, טל' 03-6465190, ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, ענף מוצרי אש: טל' 03-6465233

www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9511901065

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 480 x 120 ס"מ ועובי כולל של כ- 57 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 1830 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 32 ק"ג/מ"ק

דוגמת צמר זכוכית חום עם ציפוי אלומיניום המכונה ע"י המזמין:
לוח צמר זכוכית בעובי 2" ובצפיפות של 36 ק"ג/מ"ק
עם ציפוי יריעת אלומיניום תוצרת קנאוף אינסוליישן, טורקיה.

תעודת בדיקה מספר 9511901065

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מחוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	חוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסוג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	5.0	3.0	3.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר			3	