




AMF THERMATEX® Alpha

- Plošče AMF THERMATEX® Alpha imajo belo, moderno površino in so optimalna izbira za prostore, kjer je potrebna odlična zvočna absorpcija.
- Odlična zvočna absorpcija (0.95 α_w)
- Odlična svetlobna odbojnost (88%)
- ISO 4
- Zelo primerno za pisarne, učilnice in druge izobraževalne prostore



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Debelina (mm)		19	19	19														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																
Teža		3.3 kg / m ²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{14\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z 123-FZ																
Odboj svetlobe		88%																
Toplotna prevodnost		$\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ skladno z EN 12667																
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30\ \text{m}^3/\text{hm}^2$) skladno z DIN 18177																
Odpornost proti vlagi		95% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A+	 E1	 IACG														
Čiščenje																		
Trajnost	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	 www.blauer-engel.de/uz132														

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.