

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Uniflott

01/2021



UNIFLOTT

Gipsspackel

Gipsbaserad pulverspackel avsedd för handspackling inomhus på väggar och tak, över kartongklädda gipsskivskarvar med halvrundad kant utan förstärkningsremsa (gipsskivskarvar med rak eller försänkt kant kräver dock förstärkningsremsa i papp). Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor.

Build on us.

UNIFLOTT



EGENSKAPER

- God beständighet mot sprickbildning
- God vidhäftning och snabbhärdande
- Öppentid ca 30-45 minuter
- Gipsbaserat och enkelt att blanda
- Låga emissioner
- Fungerar utmärkt till både gipsskivor på vägg samt gipsskivor i tak
- Lätt att slipa
- Minimal krympning

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen. Registrerad i BASTA. EPD finns på knauf.se. Avfallskod 17 08 02 samt 10 13 06.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knauf.se.

ARBETSANVISNING

Förarbete

För att uppnå ett bra slutresultat av spacklingen, krävs att skivunderlaget är stabilt, plant och monterat enligt Knauf Danogips montageanvisning samt att alla fogytor är väl rengjorda och avdammade.

Spacklingsarbetet kan först påbörjas när det råder stabila, fukt och temperaturförhållande.

OBS! lägsta underlags & arbetstemperatur +10°C.

Blandning

Rör ner 2,5 kg Uniflott i ca 1,2 liter rent vatten (Obs! Blanda ej med maskin). Rör om med lämplig slev för hand, under ca 2-3 minuter, eftersträva att få en jämn, krämig, klumpfri konsisten. Blanda inte upp mer Uniflott än vad som beräknas gå åt på 35-45 minuter. Verktyg rengörs grundligt med vatten.

Skivor med skurna kanter

Skurna skivkanter fasas till minst 2/3 (exempelvis med kanthyvel ställd i (22,5°) vinkel) och avjämnas därefter med sandpapper.

UNIFLOTT

PRODUKTDATA

Materialtyp	Gipsbaserat pulverspackel
Konsistens	Torrbruk/pulver. Efter blandning med vatten smidig och pastaliknande.
Max kornstorlek	0,1 mm
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C
Densitet	1100 kg/m ³
Åtgång	0,25kg/löpmeter fog dvs 0,4 kg/m ²
Bearbetningstid	Ca 30-45 minuter härdning beroende på underlag, temperatur, ventilation och relativ luftfuktighet. Tänk även på att orena hinkar och verktyg förkortar öppentiden väsentligt. Full torktid ca 24h.
Blandningsförhållande	Till 5 kg Uniflott åtgår ca 2,4 liter vatten
Rengöring	Rengör hinkar och verktyg direkt efter användning med vatten
Brandteknisk materialklass	A1
CE-märkning	CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2014
Lagring	9 månader. Förvaras torrt på pall i svalt, ventilerat utrymme.
Förpackning	Säck 5 kg
Åtgång	ca 0,5 kg/m ²