






AMF THERMATEX® Thermofon

- AMF THERMATEX® Thermofon es una placa de fibra mineral biosoluble para uso en cielos rasos, con un fino acabado blanco liso y excelente absorción acústica.
- Excelente absorción de sonido α_w 0,80(H)
- Alta reflexión lumínica (88%)
- Clasificación Sala Limpia ISO 4
- Ideal para oficinas, salas de reuniones, aulas y áreas de producción



Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes	 Board 	 Tegular 24/90 	 Tegular 15/90 														
Espesor (mm)	 15	 15	 15														
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos	 600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610	 600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610	 600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610														
Sistema	 Visible, desmontable - Sistema C																
Peso	 2.9 kg / m²																
Color	 Blanco																
Absorción de sonido	 EN ISO 354 α_w = 0.80 (H) según EN 11654 - Clase B<table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table>NRC = 0.85 según ASTM C 423			Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00											
Atenuación de sonido	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 28 dB según EN ISO 717-1 CAC = 29 dB según ASTM E 413-10																
Aislamiento acústico	 EN ISO 10140-2 R_w = 13 dB según EN ISO 717-1																
Reacción al fuego	 Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 Class A según ASTM E 84 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ																
Reflexión lumínica	 88%																
Conductividad térmica	 λ = 0.040 W/mk según EN 12667																
Resistencia a la humedad	 RH 95%																
Sala limpia	 ISO 4 según EN ISO 14644-1																
Calidad del aire interior	 A+	 E1	 IACG														
Tipo de limpieza																	
Sustentabilidad	 42%	 EPD EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  M1 BEST EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS  BLUE ANGEL THE GERMAN STANDARD www.blauer-engel.de/uz132														

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.