



Vuller

04/2016

## C11 - Houtvuller

### MATERIALEN

**Knauf Houtvuller** is een vulpasta voor houten dragers.

### OPSLAG

**Knauf Houtvuller** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Groot vulvermogen
- Verhardt zonder scheuren
- Kan worden overschilderd na ong. 12u (bij 20°C en 65% vochtigheid)
- Gemakkelijk glad te strijken
- Behoudt een zekere elasticiteit na verharding

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Houtvuller** werd speciaal ontworpen om oneffenheden terug effen te maken en barsten en gaten in houten ondergronden te vullen. Wordt voornamelijk binnenshuis gebruikt. Kan ook buitenshuis worden gebruikt op voorwaarde dat het product, onmiddellijk na droging, beschermd wordt door een afdichtende bekleding.

## UITVOERING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, roest,...).

Verwijder geoxideerde lagen op metalen elementen met behulp van een staalborstel of door middel van zandstralen en behandel deze zones vervolgens met een roestwerende primer vooraleer **Knauf Houtvuller** aan te brengen.

### VERWERKING

Kneep de tube vóór gebruik en breng het product rechtstreeks op het te behandelen oppervlak aan en maak vervolgens glad met behulp van een rvs spatel of een spackmes. Het product kan worden opgeschuurd en beschilderd wanneer het oppervlak droog is (ong. 12u bij 20°C). Breng bij onregelmatigheden > 5 mm dik meerdere opeenvolgende lagen aan door erop te letten dat de vorige laag volledig is gedroogd vooraleer de volgende aan te brengen.

Indien buitenshuis gebruikt, dient **Knauf Houtvuller** te worden beschermd tegen regen, een te snelle droging en rechtstreeks zonlicht gedurende de verharding ervan. Eens droog, na 12u bij 20°C, moet het product worden beschermd door een waterdichte bescherming (verf of ander middel).

Laat de lucht uit de tube ontsnappen en sluit die goed onmiddellijk na gebruik.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of omgevingstemperatuur minder dan 5°C bedraagt en als de vochtigheidsgraad > 65% is.

De in deze fiche vermelde droog- en aanbrengtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

## VERPAKKING

Tube van 400 g.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	min. 5 °C
Laagdikte	max. 5 mm
Maximale relatieve luchtvochtigheid	ong. 65 % (tijdens aanbrenging en droging)
Dichtheid	ong. 1,4 kg/l
Droging	ong. 12u (20 °C)
Kleur	Crèmekleurig

## VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa\*\*fill\*\*.be](http://www.repa<b>fill</b>.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Houtvuller\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.