




AMF THERMATEX® Alpha Colour



- AMF THERMATEX® Alpha Colour ponúka moderný vzhľad a je optimálnym riešením pre priestory, ktoré vyžadujú vynikajúcu zvukovú pohltivosť. Okrem krémovej, čiernej a striebornej farby je táto akustická rada k dispozícii aj v žlte, oceli, zelenom mramore, medi, dubovom dreve, mosadzi, pieskovci
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,95 αw)
- Ideálne pre kancelárie, reštaurácie, kiná, triedy a učebne



Detail hrany Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie	 Board 																												
Hrúbka (mm)	 19																												
Rozmery (mm) Ďalšie formáty na vyžiadanie	 600 x 6001200 x 600 610 x 6101220 x 610 625 x 6251250 x 625																												
Systém	 Viditeľný rozoberateľný - Systém C																												
Hmotnosť	 3.3 kg / m²																												
Farba Ďalšie farby na vyžiadanie	   Čierna Strieborná Krémová VO Vario Design Farby         Žula Oceľ Zelený mramor Meď Dub Mosadz Pieskovec Betón																												
Zvuková pohltivosť	 EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ podľa EN ISO 11654 - Class A (Čierna) $\alpha_w = 0.95$ podľa EN ISO 11654 - Class A (ostatné farby) <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Čierna</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table><table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Ostatné farby</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podľa ASTM C 423	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Čierna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Ostatné farby	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p Čierna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																							
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p Ostatné farby	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																							
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB podľa EN ISO 717-1																												
Nepriezvučnosť	 EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB podľa EN ISO 717-1																												
Reakcia na oheň	 Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ																												
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	 $\lambda = 0.040$ W/mk podľa EN 12667																												
Priepustnosť vzduchu	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177																												
Odolnosť vlhkosti	 95% RH																												
Kvalita vnútorného ovzdušia	   A+ E1 IACG																												
Čistiteľnosť	 																												
Udržateľnosť	   EN ISO 14021 EC 1272/2008 Annex G THE GERMAN ECOLOG 43% www.blauer-engel.de/uz132																												