







ADAGIO HD⁺ 19 mm Forro Mineral



- ADAGIO HD⁺ 19mm oferece uma superfície lisa, uniforme e durável com resistência incomparável a arranhões e com uma coloração branca mais iluminada. Graças à sua excepcional permeabilidade ao ar (sem efeito de filtro), a superfície permanece mais branca e brilhante por um longo período. O forro também fornece um equilíbrio entre absorção e atenuação sonora, bem como alta refletância luminosa.
- Excelente absorção sonora (0,90 α_w) com boa atenuação sonora (34 dB).
- Para opções acústicas adicionais, consulte ADAGIO HD⁺ 30mm e ADAGIO HD⁺ 35mm.
- Excelente Refletância luminosa: 88%.
- ISO 4, Qualidade do Ar Interno Gold e certificação Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideal para escritórios individuais / privados e corredores.

Build on us.



Características		Informação Detalhada				
Detalhes de borda		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 
Espessura (mm)		19	19	19	19	19
Dimensões (mm)		625 x 625 1200 x 300 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	625 x 625 1200 x 300 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	625 x 625 1200 x 300 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	625 x 625 1250 x 625
Sistema		Aparente, desmontável - Sistema C		Aparente, desmontável - Sistema C Aparente - Bandrafter, desmontável - Sistema I.3 Aparente - Corredores, desmontável - Sistema F.3	Semi-oculto plank, desmontável - Sistema I.3 Semi-oculto plank - Bandrafter, desmontável - Sistema I.2 Semi-oculto plank - Corredores, desmontável - Sistema F.2	Oculto, desmontável - Sistema A.2/A.3
Peso		5.2 kg / m²				
Cor		 Branco				
Absorção sonora		EN ISO 354 Frequência f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.45 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00 NRC = 0.90 conforme ASTM C 423 α_w = 0.90 conforme EN ISO 11654 - Classe A				
Atenuação sonora		EN ISO 10848-2 D_{n,f,w} = 34 dB conforme EN ISO 717-1 CAC = 35 dB conforme ASTM E 413-10				
Isolamento acústico		EN ISO 10140-2 R_w = 17 dB conforme EN ISO 717-1				
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1				
Refletância luminosa		88%				
Condutividade térmica		λ = 0.060 W/mk conforme EN 12667				
Permeabilidade do ar		PM2 (≤ 50 m³/hm²) conforme DIN 18177				
Resistência à umidade		95% RH				
Sala limpa		ISO 4 conforme EN ISO 14644-1				
Qualidade do ar interno		 A+	 E1	 IACG		
Tipo de limpeza						
Sustentabilidade		 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1 ARTS - EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132