

KNAUF PRO SPRAY PLUS

Gebruiksklare spuitpleister voor binnenwanden en -plafonds



MATERIAAL

Productbeschrijving

Knauf Pro Spray Plus is een gebruiksklare dunpleister. Het bestaat uit een op de toepassing afgestemde combinatie van organische en minerale bestanddelen met een hoogwaardige kunstharstdispersie als bindmiddel. Pro Spray Plus hardt uit door droging aan de lucht.

Opslag

Koel, maar vorstvrij en op pallets opslaan. Onverhoopt bij transport bevroren materiaal wordt weer bruikbaar na ontdooien bij kamertemperatuur. Ongeopend 12 maanden houdbaar.

Kwaliteit

Knauf Pro Spray Plus wordt geproduceerd volgens EN 13963, type 2A (luchtdrogend finishmateriaal).

TOEPASSINGSGBIED

- › Dunpleister voor de machinale verwerking in alle binnenruimtes met normale luchtvochtigheid, inclusief keukens en badkamers in woningen.
- › Voor het dunpleisteren van alle gebruikelijke ondergronden, zoals cellenbeton, prefab en in het werk gestort beton, pleisterlagen en gipsplaten.
- › Aanbevolen laagdikte 0 - 3 mm per arbeidsgang, maximaal 5 mm totale laagdikte.

EIGENSCHAPPEN

- › Gebruiksklaar
- › Hoge opbrengst
- › Soepele consistentie
- › Tot dikte 0 uit te smeren
- › Enkel- of meerlaags toepasbaar
- › Oplosmiddelvrij
- › Uitharding door droging
- › Veegvast
- › Dampopen
- › Storingsvrije verwerking met airless machines
- › Gereduceerde slijtage van airless machines

VERWERKING

De temperatuur van materiaal, ondergrond en omgeving mag tijdens verwerking en uitharden niet onder +10 °C zakken.

Ondergrond

- › De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.
- › Pas aanbrengen op vers beton nadat de drogingskrimp heeft plaatsgevonden.
- › Diepe gaten, beschadigingen en voegen vooraf met een geschikte voegenvuller vullen, bijvoorbeeld Knauf Uniflott (zo nodig een voegwapening toepassen).

Verwerken

Aanmaken:

Voor de verwerking Knauf Pro Spray Plus met een mixer doorroeren. Desgewenst daarbij een geringe hoeveelheid water toevoegen.

Verwerking:

Knauf Pro Spray Plus met een geschikte airless machine (bijv. Knauf PFT Swing Airless) opbrengen. Binnen 15 minuten met een breed spackmes of vlakspaan (evt. met steel) zo egaal mogelijk verdelen. Daarna als tweede arbeidsgang een volgende dunne laag opbrengen en glad strijken. Bij hoge afwerkingsniveau's eventueel een derde laag opbrengen. Elke voorgaande laag moet vóór het aanbrengen van een nieuwe laag goed zijn doorgedroogd (droogtijd ca. 12 uur). Na droging van de laatste laag eventueel nog aanwezige oneffenheden (bijv. aanzetten) verwijderen door te schuren.

De aangegeven verwerkings- en droogtijden zijn richtwaarden, die kunnen afwijken afhankelijk van de omstandigheden (laagdikte, zuigvermogen van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid...).

Gereedschap

Emmer, mixer, spaan, vlakspaan, spackmes, airlessmachine.

Reinigen

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Eindafwerking

- › Vóór verdere afwerking moet Knauf Pro Spray Plus volledig droog, schoon en stofvrij zijn
- › Overschilderbaar met gebruikelijke dispersieverven
- › Als behanglijm uitsluitend producten op methylcellulose toepassen en de lijm vooraf op geschiktheid testen

Verbruik

Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

ASSORTIMENT

Artikel	Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Knauf Pro Spray Plus	emmer 16,5 kg	314862	5414434026188

SPECIFICATIES

Eigenschap	
Werktemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Kleur	wit
Materiaal classificering	2A (EN 13963)
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Brandgedrag	A2-s1,d0
Droogtijd	Afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en laagdikte

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl

