





ADAGIO Alpha⁺ Mineralni stropovi



- ADAGIO Alpha⁺ nudi glatku, ujednačenu i izdržljivu površinu s prvoklasnom otpornošću na ogrebotine i najsvjetlijim bijelim izgledom bez premca. Ploče također pružaju ravnotežu apsorpcije i prigušenja zvuka, kao i visoku refleksiju svjetlosti.
- Izvrsna apsorpcija zvuka: 1,00 α_w .
- Izvrsna refleksija svjetlosti: 88%.
- ISO 4, Certifikati Indoor Air Comfort Gold i Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Idealno za otvorene prostore (pozivni centri, knjižnice, uredi otvorenog tipa, kafeterije, itd.)

Build on us.



Karakteristike		Detaljne informacije						
Detalji rubova		Board 	Tegular 24/90 			Tegular 15/90 		
Debljina (mm)		20	20			20		
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600			600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600	1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C					Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3	
Težina		3.4 kg / m²						
Boja		 Bijela						
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 α_w = 1.00 prema EN ISO 11654 - Class A						
		Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.95 prema ASTM C 423						
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 25 dB prema EN ISO 717-1 CAC = 26 dB prema ASTM E 413-10						
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 R _w = 12 dB prema EN ISO 717-1						
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1						
Refleksija svjetlosti		88%						
Toplinska provodljivost		λ = 0.040 W/mk prema EN 12667						
Propusnost zraka		PM3 (≤ 100 m³/hm²) prema DIN 18177						
Otpornost na vlagu		95% RH						
Razred čistoće prostora		ISO 4 prema EN ISO 14644-1						
Kvaliteta zraka		 A+	 E1	 IACG				
Čišćenje								
Održivost		 59.6% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 MATERIALS EMISSION CLASS FOR BUILDING	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132	