



Hidro Protect

07/2017

Knauf Hidro Protect ლატექსის ჰიდროიზოლაცია

აღწერა. უპირატესობები.

Knauf Hidro Protect წარმოადგენს სინთეტიკური ლატექსის და ინერტული შემავსებლების ცისფერი ფერის წყლის დისპერსიას, რომელიც გამოიყენება ფართობში კედლების და იატაკის ზედაპირების ჰიდროიზოლაციისთვის. არ შეიცავს გამსხნელებს.

უპირატესობები:

- მზად არის გამოყენებისთვის
- მცირე ხარჯი
- გააჩნია მაღალი ადჰეზია
- ელასტიფიცირებულია
- წყალმდეფი
- გააჩნია ორთქლშეღწევადობა
- სწრაფად შრება
- ადვილი დატანა
- ეკოლოგიურად უსაფრთხო

გამოყენების სფერო

- ტენიანი და ნესტიანი ფართობის, მაგალითად, აბაზანების, საშხაპეების და სხვ. ჰიდროიზოლაცია.
- ტენის მიმართ მგრძნობიარე საფუძვლების (თაბაშირის ბათქაში, თაბაშირმუყაოს და თაბაშირობჟკოს ფილები, თაბაშირის მოჭიმვა, ბლოკი, ფილა და ა. შ.) ჰიდროიზოლაცია.
- მინერალური საფუძვლების (კირის, კირ-ცემენტის და ცემენტის ბათქაშები, ცემენტის იატაკები, ცემენტის მოჭიმვები, აირბეტონები და ქაფბეტონები და ა. შ.) ჰიდროიზოლაცია.
- წყალშეუღწევადი, ელასტიური ჰიდროიზოლაციის შექმნა კერამიკული ფილების და ბუნებრივი ქვისგან საფარების დაგებად (ლენტასთან Knauf Hidro Protect და ფილების წებობებთან, მაგალითად, Bau und Fliesenkleber, Flexkleber, Flexkleber Extra ერთად), და ასევე თბილი იატაკების და კედლების მოწყობისას.

ტექნიკური მახასიათებლები

- ჰიდროიზოლაციის ფენის საერთო სისქე:
- ტენიან მდგომარეობაში ~ 1,1 მმ
- გაშრობის შემდეგ ~ 0,5 მმ
- გაშრობის დრო (ტემპერატურაზე +20°C და ჰაერის ტენიანობისას 50%)
ფენების დატანას შორის: არანაკლებ 3 სთ.
ფილების დაგებამდე: არანაკლებ 12 სთ.
- თერმომდგრადობა გაშრობის შემდეგ: +20°C-დან +80°C-მდე
- ხარჯი 1 მ²-ზე (ერთი ფენა):
გლუვი საფუძვლებისთვის (მაგალითად, თაბაშირმუყაო) - 0.25-0.3 კგ / მ²
უხეში, ფოროვანი საფუძვლებისთვის (მაგ., ბეტონი) - 0.3-0.45 კგ/მ²

ზედაპირის მომზადება

საფუძველი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მშრალი, განმდნობი ზეთისგან, ცხიმისგან, გამყოფი ფენებისგან, მტვრისა და ლაქის, საღებავის ცალკეული არამყარი ნაწილებისგან, ხსნარის ნარჩენებისგან. ბზარები და ნაკერები უნდა შეიფიქსირდეს. საფუძვლის უსწოროებები არ შეიძლება გასწორდეს ჰიდროიზოლაციით. ჰიდროიზოლაციის დატანამდე ისინი უნდა გასწორდეს ფიფხით. თაბაშირის ზედაპირები - ფიფხით Knauf Fugenfuller, ცემენტის საფუძვლები - ფიფხით Knauf Fassadenspachtel ცემენტის. სუსტად და ზომიერად შემშრალი საფუძვლები, როგორცაა აირბეტონი, უნდა დამუშავდეს გრუნტით Knauf Grundiermittel, რომელიც უნდა გაზავდეს წყალში შეფარდებით 1:3. ამავე მიზნისთვის დასაშვებია გამოიყენოს თავად ჰიდროიზოლაცია Knauf Hidro Protect, რომელიც უნდა გაზავდეს წყალთან შეფარდებით 1:4. ჰიდროიზოლაციის დატანამდე უნდა გამოირიცხოს ტენის კაპილარული შეღწევა საფუძველში, ნარჩენი ტენის შემცველობა ცემენტის მოჭიმვებში უნდა იყოს არაუმეტეს 2%, თაბაშირის მოჭიმვებში - არაუმეტეს 0.5%, ბათქაშებში - არაუმეტეს 1%, ხოლო დატბობიან საფუძველებში - არაუმეტეს 0.3%.

რეკომენდაციები

- ჰიდროიზოლაციის Knauf Hidro Protect დატანა ხდება გარემოს და საფუძვლის ტემპერატურაზე არანაკლებ +5°C და არაუმეტეს +25°C.
- დაუშვებელია ჰიდროიზოლაციის Knauf Hidro Protect შერევა სხვა ნივთიერებებთან (წყლის გარდა).
- ჰიდროიზოლაციის Knauf Hidro Protect დატანა საფუძველზე ყოველთვის ხდება ტენის ზემოქმედების მხრიდან.
- არ დაზიანოთ საიზოლაციო ფენა, მოერიდეთ საგნების არსებული ბასრი კიდეების ზემოქმედებას მასზე. Knauf Hidro Protect არ გამოიყენება ღია სამუშაო ზედაპირის სახით, თუ არსებობს მექანიკური დაზიანების საშიშროება.
- ფილების მიწებება უნდა მოხდეს ისეთი წებობით, რომლებიც არ შეიცავენ გამხსნელებს.
- სამუშაოების შესრულების დასრულებისთანავე ინსტრუმენტები გარეცხეთ წყლით. გამშრალი მასალის მოცილება შესაძლებელია მხოლოდ მექანიკურად.

უსაფრთხოების ზომები

მასალის თვალეში მოხვედრისას დაიბანეთ თვალები ქარბი რაოდენობის წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. მასალა შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

რეკომენდაციები

მომზადება

ჰიდროიზოლაცია Knauf Hidro Protect მზად არის გამოყენებისთვის. გამოყენებამდე მოურიეთ.

დატანა

ჰიდროიზოლაციის Knauf Hidro Protect დატანა ხდება მთელს ზედაპირზე მინიმუმ ორ ფენად, გაუზავებელი სახით, ფუნჯით, ჯაგრისით ან ლილვაკით, სრულად გამშრალ დაგრუნტულ საფუძველზე. დატანა ხდება თანაბარი თხელი ფენის სახით, და უნდა დაცული იყოს ერთ ფენაზე რეკომენდირებული ხარჯი. ნებისმიერ ადგილზე საფარის საერთო სისქე არ უნდა აღემატებოდეს იმ ოდენობას, რომელიც მითითებულია ნაწილში "ტექნიკური მახასიათებლები".

კედლების, კედლების და იატაკების შეპირაპირების ადგილები წინასწარ უნდა დამუშავდეს მასალით Knauf Hidro Protect და ჰიდროიზოლაციის ჯერ კიდევ სველ ფენაში უნდა დაიდოს საიზოლაციო ლენტა, ფიფხით გასწორდეს ლენტის ბადიანი ბაზიდან გამოსული ჰიდროიზოლაცია. თვითნებოვანი საიზოლაციო ლენტის გამოყენებისას ის იდება ჰიდროიზოლაციის გამშრალ პირველ საიზოლაციო ფენაზე მეორე ფენის დატანამდე. იატაკში არსებული მილსადენები და განშტოებები ასევე უნდა იზოლირებულ იქნას შემამჭიდროვებელი მანქანით. ჰიდროიზოლაციის პირველი საიზოლაციო ფენის დატანა ხდება მთელ დასამუშავებელ ზედაპირზე, გამოტოვებული ადგილების გარეშე. მეორე და, საჭიროებისას, მესამე ფენის დატანა ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრულად გაშრება წინა ფენა. დალოდების მინიმალური ვადა შეადგენს დაახლოებით 3 საათს (ტემპერატურაზე +20°C და ჰაერის ტენიანობისას 50%). უფრო მაღალი ტენიანობისას და უფრო დაბალი ტემპერატურისას გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს. სამი ფენის დატანა რეკომენდირებულია ფოროვანი საფუძველებისთვის. უნდა დაცულ იქნას მასალის ხარჯის მინიმალური ოდენობები

- ჰიდროიზოლაციის სქელი ფენა ძალიან ნელა შრება, ამიტომ უნდა დატანილ იქნას რამოდენიმე თხელი ფენა, ახალი ფენის დატანამდე წინა ფენის სრულად გაშრობის პირობით. კერამიკული ფილების მიწებება დასაშვებია მხოლოდ ჰიდროიზოლაციის გამშრალ ფენაზე, მაგრამ სულ მცირე ბოლო ფენის დატანამდე 12 საათის შემდეგ (ტემპერატურაზე +20°C და ჰაერის ტენიანობისას 50%). ფილების მიწებება ხდება ფილების წებობით, და წებოს ფენის რეკომენდირებული სისქის დაცვით - არაუმეტეს 5 მმ. ჰიდროიზოლაციით დამუშავებულ ზედაპირზე ფილის დადებისას ფილების გვერდის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 33 სმ. მზა დისპერსიული ფილების წებობები, გაშრობის ხანგრძლივი დროის გამო, არ გამოდგება ჰიდროიზოლაციაზე Knauf Hidro Protect დატანისთვის (ფილა „დაცურავს“). გამოყენების შემთხვევაში დაუშვებელია ჰიდროიზოლაციის Knauf Hidro Protect გამოყენება დამდგარი წყლის მუდმივი დატვირთვისას, მაგალითად, სასმელი წყლის ავზებში, ქებში, საცურაო აუზებში და ა. შ.

ინსტრუმენტები

- ფიფხი ლითონის ფართე (სიგანით 200-300 მმ).
- ფიფხი ლითონის გარე და შიდა კუთხეებისთვის
- სახეხი საპირაღებელი ბადით მშრალი შეფიქსირებული ზედაპირის გახეხვისთვის.
- ფუნჯი საქნევი ან „მაკლოვიცა“
- ლილვაკი

დაფასოება და შენახვა

მასალის დაფასოება ხდება 6 კგ.-იან სათლებში. შენახვა: 12 თვემდე წარმოების თარიღიდან პალეტებზე დასაწყობების შემთხვევაში, დაბალი ტენიანობის პირობებში, ორიგინალურ შეფუთვაში დაზიანების გარეშე. მოერიდეთ გაყინვას!

მასალის ხარჯი

- Knauf Hidro Protect
- ხარჯი 1 მ²-ზე (ერთი ფენა):
- გლუვი საფუძველებისთვის (მაგალითად, თაბაშირმუყაო) - 0.25-0.3 კგ/მ²
- ხეში, ფოროვანი საფუძველებისთვის (მაგალითად, ბეტონი) - 0.3-0.45 კგ/მ²
- ერთი სათლი (5 კგ) საკმარისია 3.5-5.5 კვ.მ. ზედაპირის დამუშავებისთვის.

კნაუფ გიპს თბილისი

თბილისი 0182, ქიზიყის ქ. 17

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ტექნიკური ცვლილებები. მოცემული მომენტისთვის ძალაშია ფაქტურის გამოცემა. ჩვენი გარანტია ეხება მხოლოდ ჩვენი მასალების ხარისხს. გაზავების და ხარჯის მონაცემები მიეკუთვნება ექსპერიმენტულ კატეგორიას და ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ყველა უფლება დაცულია. შეცვლა, თავიდან გამოცემა, და ასევე ფოტოშეკითხვები ან ელექტრონული კვლავწარმოება, მათ შორის შემოკლებული სახით, საჭიროებს ფირმა Knauf Gips SRL-ს (ქ. ბელჯი, შტეფან ჩელ მარეს ქუჩა 178) ნებართვას.

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სამშენებლო - ფიზიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის ფირმის მასალების გამოყენებისას ფირმა კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქციით.

ტელ.: +995 32 224 25 02/03

www.knauf.ge

info@knauf.ge