



KNAUF



Knauf JOINTFILLER

01.2021

KNAUF JOINTFILLER 24H

Enduit pour jointoiement de plaques de plâtre

- Pâte homogène sans grumeaux
- Consistance onctueuse et souple
- Mise en œuvre aisée
- Bonne adhésion
- Rendement élevé
- Enduit a séchage 24H



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie



* Il est recommandé de prendre contact avec notre service technique

Caractéristiques techniques et mise en œuvre*

Domaine d'application

L'enduit Knauf JOINTFILLER est un enduit à séchage lent, utilisé pour réaliser les joints entre plaques de plâtre type KNAUF BA (bord aminci) ou HRK (bord aminci semi-arrondi). Il doit être utilisé avec une bande d'armature.

Support

Les plaques de plâtre doivent être fixes et stables sur leur support (profiles ou mur). Les endroits du joint doivent être propres et secs, exempt de poussières ou autres impuretés qui pourraient interagir avec le produit.

Composition

L'enduit Knauf JOINTFILLER se présente sous forme de poudre blanche très fine formulée à base de carbonate et d'additif.

Mise en œuvre

Utiliser un récipient propre, exempt de toute impureté ou de mélange précédent. Verser de l'eau propre et fraîche, puis la poudre selon la quantité de pâte voulue tout en respectant le taux de gâchage. Laisser imbibé 2 à 3 minutes puis mélanger de façon régulière et énergiquement,

(de préférence mécaniquement) jusqu'à obtenir une pâte homogène, avec une bonne consistance, et sans grumeaux.

Appliquer une première couche sur le joint puis rajouter la bande à joint.

Araser avec la spatule afin de retirer l'excédent de pâte. La couche ne doit pas être supérieure à 1mm, sous peine de voir le joint sécher trop lentement.

Après séchage de la première couche, rajouter une seconde passe et laisser sécher.

Si nécessaire, appliquer une troisième couche, une fois les précédentes bien sèches, il faudra éviter la surcharge.

Il est important de bien respecter le temps de séchage entre deux couches afin d'éviter le risque de fissuration.

Une fois l'ensemble sec, poncer le joint sans trop forcer.

Nettoyer immédiatement les outils de travail à l'eau.

La pâte reste utilisable pendant 24 h, avec la même consistance, dans un récipient fermé.

Les outils de travail doivent être suffisamment propres.

Stockage

Stocker dans un endroit sec et fermé, à l'abri de l'humidité. Le produit doit être isolé du sol (ex : sur palette, feuille de plastique ou autres moyens).

Le produit reste utilisable jusqu'à 4 mois, dans les bonnes conditions de stockage.

Remarque

Une fois sèche, la pâte restante dans le récipient ne doit pas être utilisée.

Les outils et les récipients sales causent une prise rapide et peuvent créer des défauts d'adhérence et autres.

Il est déconseillé d'utiliser une pâte qui a été préparée depuis plus de 24 h.

Données techniques :

Gachage : 10 l / 20 kg

Séchage : 24H

Normes et Certifications

- Fabriqués selon la norme :
EN 13963 - Enduit mixte - Type 3A

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.