


































KNAUFCEILING
Solutions

DATASHEET

AMF THERMATEX® Alpha One



- AMF THERMATEX® Alpha One siūlo modernią baltą išvaizdą ir yra optimalus sprendimas erdvėms, kurioms reikalinga puiki garso sugertis.
- Puiki garso sugertis (1,00 α_w)
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- ISO 4
- Idealiai tinka biurams, klasėms ir mokymosi aplinkoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90													
Storis (mm)		24	24	24													
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600													
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C															
Svoris		4.0 kg / m ²															
Spalva		 Balta															
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ pagal EN ISO 11654 - Klasė A Dažnis <i>f</i> (Hz) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p</td> <td>0.55</td> <td>0.85</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 1.00 pagal ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.85	1.00	0.95	1.00
125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.55	0.85	1.00	0.95	1.00												
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB pagal EN ISO 717-1															
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB pagal EN ISO 717-1															
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84															
Šviesos atspindėjimas		88%															
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.040$ W/mk pagal EN 12667															
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) pagal DIN 18177															
Atsparumas drėgmiciai		95% RH															
Švirių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1															
Patalpų oro kokybė		  															
Valomumas		 															
Tvarumas		      <p style="text-align: right;">www.blauer-engel.de/uz132</p>															

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.