





AMF THERMATEX® Fresko

- AMF THERMATEX® Fresko es una placa de fibra mineral biosoluble para uso en cielos rasos, con la superficie marcada por fissuras, y es indicada para áreas que requieran una buena absorción acústica.
- Buena absorción acústica α_w 0,60 (H)
- Ideal para tiendas, oficinas, salas de reuniones, aulas y áreas de producción



Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes	 Board 	Tegular 24 														
Espesor (mm)	 15	15														
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos	 610 x 610 610 x 1220 600 x 600 600 x 1200	600 x 600 610 x 610														
Sistema	 Visible, desmontable - Sistema C															
Peso	 3.6 - 3.8 kg / m²															
Color	 Blanco															
Absorción de sonido	 EN ISO 354 α_w = 0.60 (H) según EN ISO 11654 - Clase C<table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td></tr></table>NRC = 0.60 según ASTM C 423		Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75										
Atenuación de sonido	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 32 dB según EN ISO 717-1 CAC = 32 dB según ASTM E 413-10															
Aislamiento acústico	 EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB según EN ISO 717-1															
Reacción al fuego	 Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflexión lumínica	 83%															
Conductividad térmica	 λ = 0.060 W/mk según EN 12667															
Permeabilidad al aire	 PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) según DIN 18177															
Resistencia a la humedad	 RH 90%															
Calidad del aire interior	 A+E1IACG															
Tipo de limpieza																
Sustentabilidad	EN ISO 1402137-48% EPDEN ISO 14025 BIOSOLUBLE WOOLEC 12732/2008 Annex Q															

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.