



Superfarba Premium

2018

Knauf Superfarba Premium

მაღალხარისხიანი ლატექსის საღებავი ინტერიერისთვის

აღწერა. გამოყენების სფერო.

Superfarba Premium - ესაა ლატექსის საღებავი სილიკონის დამატებით, რომელსაც ახასიათებს მაღალი გაუმჭირვალობა, ოპტიმალური ხარჯი და განსაკუთრებით მარტივი დატანა.

გამოყენების სფერო.

გამოყენებისთვის მზა საღებავი Superfarba Premium განკუთვნილია ფართების შიგნით სხვადასხვა ზედაპირის მქონე (ცემენტის, ცემენტ-კირის, თაბაშირის, თაბაშირ-მუყაოს და სხვ.) კედლების და ჭერების დეკორატიულ-დამცავი შეღებვისთვის, და ასევე ფართებში მინაბოჭკოვანი და ფლიზელინის შპალერის შეღებვისთვის. ზრდის მედეგობას მრავალჯერადი გარეცხვი-სადმი, იძლევა შეღებილი ზედაპირის მაღალი სიმტკიცის გარანტიას და ქმნის კედლების "სუნთქვის" ეფექტს. უზრუნველყოფს არაჩვეულებრივ დეკორატიულ საფარს, აბსოლუტურად უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

- **ბზინვარების ხარისხი:** გლუვი
- **დატანა:** ლილვაკი, ფუნჯი, ჰაეროვანი და უჰაერო დაფრქვევა
- **წინასწარი ხარჯი:**
გლუვი ზედაპირი - 70 მლ/მ²
მქისე საფუძველი - 200 მლ/მ²
- **ერთი ფენის გაშრობა:**
(t 20°C და ტენიანობა 60%) - 3 საათი.
- **სრული გაშრობა** - 12 საათი
- **მდგრადობა ტენიანი გაცვეთისადმი** - 1 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით.
- **გაუმჭირვალობა** - 2 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით
- **ორთქლშეღწევადობა**
თანახმად EN ISO 7783-2-0.011 მჟ
- **ბაზა** - A (თეთრი)

უპირატესობები

- ლატექსის საღებავი
- მდგრადობა რეცხვის მიმართ
- არ იწუნება შეღებვისას
- მარტივი დატანა და შესანიშნავი გაუმჭირვალობა
- მცირე ხარჯი - 14მ²/ლ -მდე
- უზრუნველყოფს კედლების „სუნთქვას“
- ქათქათა თეთრი
- სწრაფად შრობადი
- ჰიპოალერგიული
- სუნის გარეშე
- ელასტიური

ზედაპირის მომზადება

საფუძველი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, მტვერის, ცხიმოვანი ლაქების და ობის გარეშე. დაუშვებელია საღებავის დატანა გაყინულ საფუძველზე. ახალი ცემენტის და ცემენტ-კირის ბათქაშებზე საღებავის დატანა შესაძლებელია სულ მცირე მობათქაშებიდან 4 კვირის შემდეგ, თაბაშირის ბათქაშებზე - სულ მცირე 2 კვირის შემდეგ, თაბაშირმუყასო ზედაპირებზე და თაბაშირის ფილებზე - საფითხის გაშრობის, გაპრიალების და მტვერის მოცილების შემდეგ. სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას:

- მაგარი ძველი წებოს და ემულსიის შრეების მოცილება ხდება მოსაპირკეთებელ ფენამდე, ეს ადგილები უნდა გაირეცხოს და გაშრეს.
- საჭიროა აშრეებული საღებავის ფენების მოცილება.
- სოკოთი დაზიანებული, ობით დაფარული ადგილები უნდა გაინმინდოს და მოხდეს მათი დეზინფიცირება ფუნგიციდური საშუალებით.
- ზეთოვანი და ჟანგის ლაქები უნდა შეიღებოს სწრაფადშრობადი საღებავებით არა წყლის ბაზაზე. თაბაშირის საფუძველზე არსებული უსწორობები და ბზარები უნდა გასწორდეს მზა საფითხი პასტებით Knauf Super Finish, Knauf Uniglett Pasta ან მშრალი საფითხებით Knauf HP Finish, Knauf Fugenfuller ან Knauf Finish Q4. ცემენტის საფუძველებზე გამოიყენება საფითხი Knauf Fassaden-spachtel. ჰიგროსკოპიულ, ფხვიერ და მცარცავ (ხელის გასმის შემდეგ ხელებზე რჩება მტვერის კვალი) საფუძველებზე რეკომენდირებულია შეღებვამდე დატანილ იქნას გრუნტი Knauf Basisgrund ან Knauf Tiefengrund.

რეკომენდაციები

გამოყენებამდე ხდება საღებავის Knauf Superfarba Premium საგულდაგულოდ მორევა და შემდეგ დატანა ლილვაკით, ფუნჯით ან საფრქვევით 2 ფენად, 2-4 საათის ინტერვალით (ფართობი არსებული ტემპერატურის და ტენიანობის მიხედვით). ახალი შემწოვი საფუძველების პირველი შეღებისას დასაშვებია საღებავის გაზავება 10%-ით გრუნტით Knauf Basisgrund. წინასწარ დაგრუნტული ზედაპირების შეღებვა ხდება გაუზავებელი საღებავით. უპაერი დაფრქვევისას: დაფრქვევის კუთხე - 50°; ფრქვევანა 0.021-0.026"; წნევა 150-180 ბარი. ხილული ზედეების თავიდან აცილების მიზნით საღებავის დატანა ხდება ტექნიკით „სველით სველზე“, ერთ მიდგომით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტები უნდა გაირეცხოს წყლით. გაშრობის შემდეგ (მინიმუმ 3 დღის შემდეგ) საფარი ხდება მდგრადი გარეცხვისადმი.

ინსტრუმენტები: მცირებრუნვიანი მიქსერი, ფუნჯი, ლილვაკი, საღებავ-პულტი.

დამატებითი მითითებები

- საფუძველების და გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C
- მოერიდეთ მტვერის წარმოქმნას ფართობში, სადაც გამოიყენება საღებავი, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მტვერის დადება ზედაპირებზე.
- არ შეუერთო საღებავი Knauf Superfarba Premium სხვა მასალებთან, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მასალის თვისებების შეცვლის რისკი.
- უპაერი დაფრქვევის მეთოდით დატანისას საღებავი კარგად მოურიეთ და გაატარეთ საცერში.

შეფუთვა და შენახვა

საღებავის Knauf Superfarba Premium დაფასოება ხდება 3, 5 და 10 ლიტრიან სათლებში. გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში შენახვის დასაშვები ვადა შეადგენს 24 თვეს წარმოების დღიდან. ინახება მშრალ ადგილზე ტემპერატურით არანაკლებ 5°C. მოარიდეთ პირდაპირი მზის სხივების და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას, არ დაუშვათ გაყინვა.

ყურადღება!

ეს ტექნიკური ფურცელი განსაზღვრავს მასალის გამოყენების ზღვარს და სამუშაოების შესრულების რეკომენდირებულ მეთოდს, რაც არ ცვლის შემსრულებლის პროფესიულ მომზადებას. მითითებული რეკომენდაციების გარდა, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების და შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მწარმოებელი იძლევა ნაკეთობის ხარისხის გარანტიას, რაც არ მოქმედებს მისი გამოყენების მეთოდზე და პირობებზე.

უსაფრთხოების ზომები

მასალის თვალბეჭდვით მოხვედრისას დაიბანეთ თვალები ჭარბი რაოდენობის წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. მასალა შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

კნაუფ გიპს თბილისი

თბილისი 0182, ქიზიყის ქ. 17

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ტექნიკური ცვლილებები. მოცემული მომენტისთვის ძალაშია ფაქტური გამოცემა. ჩვენი გარანტია ეხება მხოლოდ ჩვენი მასალების ხარისხს. გაზავების და ხარჯის მონაცემები მიეკუთვნება ექსპერიმენტულ კატეგორიას და ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ყველა უფლება დაცულია. შეცვლა, თავიდან გამოცემა, და ასევე ფოტომექანიკური ან ელექტრონული კვლავნარმოება, მათ შორის შემოკლებული სახით, საჭიროებს ფირმა Knauf Gips SRL-ს (ქ. ბელჯი, შტეტან ჩელ მარეს ქუჩა 178) ნებართვას.

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სამშენებლო - ფიზიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის ფირმის მასალების გამოყენებისას ფირმა კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქციით.

ტელ.: +995 32 224 25 02/03

www.knauf.ge

info@knauf.ge