

Brown Kleber

Drėgmei atsparūs klijai gipskartonio plokštėms

Techninių duomenų lapas

2024-11



Produkto aprašymas

Klijai, skirti sausųjų grindų gipskartonio plokštėms *Brown* klijuoti. Produktas yra sausųjų grindų sistemos F147.lt dalis.

Savybės

- Didelis stiprumas ir atsparumas vandeniui: D3 klasė pagal EN 204 standartą.
- Pieno baltumo, klampus, silpno aromato tirpalas.
- Dengiami rankiniu būdu.
- Vidaus darbams.

Sudėtis

Polivinilacetatas (PVA).

Sandėliavimas

Laikyti sandariai uždarytame originaliame inde. Saugoti nuo užšalimo. Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Kokybės kontrolė

Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė pagal standartą EN 204.

Naudojimas

Drėgmei atsparūs *Brown Kleber* klijai naudojami sausųjų grindų gipskartonio plokštėms *Brown* ir visoms kitoms gipskartonio plokštėms tarpusavyje klijuoti.

Klijai gali būti naudojami ir įvairioms kitoms medžiagoms klijuoti, pvz.: medžio drožlių plokštėms, putų polistireno plokštėms ir medžiui, odai, stiklui, porcelianui ir pan.

Brown Kleber klijus galima naudoti visose normalios drėgmės patalpose, t. y. visose gyvenamųjų būstų ar visuomeninių pastatų patalpose, taip pat vonios kambariuose ir virtuvėse. Skirti vidaus darbams.

Darbo eiga

Pagrindas ir paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir sausi.

Klijavimas

Prieš naudojimą klijus gerai išmaišyti. Klijai *Brown Kleber* dengiami ant *Brown* plokščių pirmojo sluoksnio paviršiaus. Klijai gausiai tepami teptuku ar voleliu ir paskirstomi dantytąja mentele (dantukų dydis 3 mm). Užtepus klijus per 2–5 minutes turi būti dedamas antras plokščių sluoksnis (kai oro temperatūra 20 °C, apie 3 minutes). Plokštės papildomai tarpusavyje sutvirtinamos kabėmis.

Klijuojant kitus paviršius, pvz., medieną, klijai teptuku arba kitu įrankiu plonai dengiami ant vieno iš klijuojamų paviršių. Klijuojant ypač kietus, tankius paviršius, pvz., kietą egzotišką medieną, klijai turi būti dengiami ant abiejų paviršių. Padengus klijus po 5 minučių paviršiai sujungiami ir lengvai suspaudžiami. Klijų džiūvimo laikas 24 valandos.

Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

Oro ir klijuojamo pagrindo temperatūra klijavimo ir džiūvimo laikotarpiu turi būti nuo +10 iki +30 °C.

Patalpos turi būti gerai vėdinamos. Klijuojamų paviršių negalima kaitinti ar dirbtinai šildyti.

Džiūvimas

Esant normalioms sąlygoms (+20 °C), džiūvimo laikas 24 valandos. Klijų kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, klijuojamos medžiagos poringumo ir drėgmės.

Valymas

Darbo įrankius ir įrangą plauti vandeniu iš karto po naudojimo, kol klijai nesukietėjo.

Pastabos

Laikyti vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Patekus į akis, plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vienetai	Vertė
Tankis	kg/l	1,08
pH vertė	–	4–4,5
Darbo temperatūra	°C	nuo +5 iki +30

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai. Šis techninių duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius techninių duomenų lapus.

Medžiagos sąnaudos ir išeiga

Paviršiai	Sąnaudos g/m ²
Brown plokštės	500–600
Kitos gipskartonio plokštės	200–300
Mediena ir panašūs paviršiai	150–180

Medžiagos išeigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.

Tiekimo programa

Produktas	Pakuotė	Produkto numeris	EAN kodas
Brown Kleber	10 kg	00861978	4750614007976

Knauf Infocentras

Tel. +370 5 213 2222
El. p. info-lt@knauf.com

www.knauf.com

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

„Knauf“ sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik „Knauf“ sistemos sudedamosios dalys ar kiti „Knauf“ siūlomi produktai.