



K711L.hr

Lakše je više

Lagana i prikladna alternativa za strop bez posebnih zahtjeva

Gipsane ploče

01/2018

K711L.hr Knauf EASE



Opis proizvoda

- Tip ploče HRN EN 520
- Boja kartona: bijela
- Slovne oznake: plave

Isporuka

Debljina ploče	12,5 mm
Širina ploče	1200 mm
Duljina ploče	2250 mm

Pakiranje

Na paleti 2250 × 1200 mm	60 kom
--------------------------	--------

Skladištenje

U suhom prostoru na paletama za ploče

- Broj proizvoda 477219
- EAN kod 3859892190354

Područje primjene

Knauf lagana ploča EASE koristi se u području suhe montažne izgradnje za spuštene stropove i stropne obloge bez posebnih fizikalnih zahtjeva (zvučna i protupožarna zaštita) i u unutarnjim prostorima u zgradarstvu.

Knauf sustavi primjene - primjena u sustavima bez posebnih fizikalnih zahtjeva za zvučnom i protupožarnom zaštitom:

- Spušteni stropovi
- Stropne obloge
- Obloge kosina i stropa u potkrovlju

Svojstva i prednosti

- jednostavan transport
- negoriv materijal
- može se oblikovati savijanjem
- može se strojno frezati i žlijebiti
- veća površina ploče uz manju težinu
- jednostavna obrada čelnih rubova

Napomene

Obrada se izvodi prema važećoj regulativi i prema smjernicama i tehničkim uputama za Knauf sustave.

Sigurnost i zbrinjavanje otpada


Prema sigurnosno-tehničkom listu

Rok trajanja proizvoda:

Uz pravilno rukovanje, ugradnju prema pravilima struke i smjernicama proizvođača, neizlaganju proizvoda direktnom utjecaju vanjskih atmosferskih, visokoj temperaturi i ostalim utjecajima koji bi neposredno mogli izazvati promjenu mehaničkih i fizikalnih svojstva materijala tijekom eksploatacije, rok trajanja proizvoda je neograničen, odnosno najmanje 25 godina


Tehnički podaci

- Mjere ploče (mm)



- Izvedbe rubova ploče

Uzdolžni rub (obuhvaćen kartonom) AK



Čelni rub

SKF



Tip ploče:	A	HRN EN 520
Reakcija na požar HRN EN 13501-1:	A2-s1,d0 (B)	K-3599/800/13MPABS
Otpor na difuziju vodene pare μ:		HRN EN ISO 10456
- suho - vlažno	10 4	
Toplinska provodljivost λ: W/(m · K)	0,21	HRN EN ISO 10456
Specifična težina	kg/m ³	≥ 560
Težina ploče debljine 12,5 mm	kg/m ²	≥ 7,1
- Tolerancija izmjera prema HRN EN 520: - Širina: +0 / -4 mm - Duljina: +0 / -5 mm - Debljina: +0,5 / -0,5 mm - Pravokutnost: ≤ 3 mm - Minimalno dopušten polumjer savijanja - Suhi postupak: r ≥ 2.750 mm - Mokri postupak: r ≥ 1.000 mm		

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me