



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144597

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
※겉모양	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
두께	mm	울산공장	15.1	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	울산공장	0.1	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	932	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	929	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	울산공장	917	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	556	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	515	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	울산공장	534	KS F 3504 : 2023	A3
내충격성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
내충격성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
내충격성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
※내화염성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU
※내화염성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU
※내화염성	-	울산공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU

- 다음 페이지 -

Jangjongheon

작성자 : 장종현

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144597

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
※단위 면적당 질량	kg/m ²	울산공장	13.0	KS F 3504 : 2023	A3
※단위 면적당 질량	kg/m ²	울산공장	13.0	KS F 3504 : 2023	A3
※단위 면적당 질량	kg/m ²	울산공장	13.0	KS F 3504 : 2023	A3
열저항	m ² · K/W	울산공장	0.076	KS F 3504 : 2023	AU
※겉모양	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
두께	mm	당진공장	15.1	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
함수율	%	당진공장	0.2	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	874	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	894	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(길이 방향)	N	당진공장	880	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	471	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	436	KS F 3504 : 2023	A3
힘 파괴 하중(너비 방향)	N	당진공장	453	KS F 3504 : 2023	A3
내충격성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
내충격성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3

- 다음 페이지 -

Jangjongheon

작성자 : 장종현

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144597

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
내충격성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	A3
※내화염성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU
※내화염성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU
※내화염성	-	당진공장	이상없음	KS F 3504 : 2023	AU
※단위 면적당 질량	kg/m ²	당진공장	13.3	KS F 3504 : 2023	A3
※단위 면적당 질량	kg/m ²	당진공장	13.2	KS F 3504 : 2023	A3
※단위 면적당 질량	kg/m ²	당진공장	13.4	KS F 3504 : 2023	A3
열저항	m ² · K/W	당진공장	0.075	KS F 3504 : 2023	AU

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)
- AU: 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516(고정 시험실)
- 용 도 : 품질관리용

* ※ 표시된 시험의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

- 끝 -

- 비 고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

- 다음 페이지 -

Jangjongheon

작성자 : 장종헌

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAK-2025-144597

접 수 일 자 : 2025년 10월 17일

대 표 자 : 송광섭

시험완료일자 : 2026년 02월 24일

업 체 명 : 크나우프석고보드 주식회사

주 소 : 전라남도 여주시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)

시 료 명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
------	----	------	-----	------	----

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Jangjongheon

작성자 : 장종헌

Tel : 032-570-9658

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)


2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 32200 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성 적 서 번 호 : THF-2025-000655

쪽 1 / 총 9

1. 신청자

- 회사명 : 크나우프석고보드 주식회사(Knauf Gypsum Co.,Ltd.)
- 주소 : 전라남도 여수시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)
- 접수일자 : 2025.10.17

2. 시험대상품

- 시료명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)(울산공장)
- 적용범위 : 내부마감재
- 제품번호 :

3. 시험규격

: 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재등 품질인정 및 관리기준

4. 성적서 용도

: 품질관리용

5. 시험기간

: 2025년 10월 17일 ~ 2026년 02월 23일

6. 시험환경

: 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % R.H.

7. 시험결과

: 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제23조 제1호 및 제2호에 따른 시험 결과 불연재료의 성능기준 적합

- ① 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위 확인을 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
- ② 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- ③ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본은 결과치 참고용입니다.

확인	시험실무자	기술책임자
	성명 : 최정락 <i>Choi Jung Rak</i>	성명 : 심지훈 <i>Shim Jihun</i>

발급일자 : 2026년 02월 23일

한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

* 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효 함.

8. 시험결과

구분	시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	시험장소
			1회	2회	3회			
내부 가재	불연성 시험	질량감소율	%	23.5	24.4	20.6	30 이하	(1) A
		최고온도와 최종평형온도의 차	K	1.6	4.1	0.6	20 을 초과하지 않을 것	
	가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 38	14 : 45	-	9:00 이상	

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호 ‘건축자재등 품질인정 및 관리기준’ 제23조 제1호 및 제2호』에 따른 성능시험을 실시함(의뢰자제시).

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 1호에 따른 불연성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 2호에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』제29조 ④항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효.

※ 시험방법

(1) 「국토교통부 고시 제2023-24호」

※ 시험장소

A. 인천광역시 서구 가재울로 68(한국화학융합시험연구원) C동.

※ 비고

「국토교통부 고시 제2023-24호 제23조 제1호 및 제2호」에 따른 시험결과 불연 성능기준.

1) 가열 종료 후 시험체의 질량 감소율이 30% 이하일 것

2) 가열 개시 후 20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K 초과 상승하지 않을 것.(단, 20 분 동안 평형에 도달하지 않으면 최종 1분간 평균온도를 최종평형온도로 함)

3) 실험용 쥐의 평균행동정지 시간이 9분 이상.

성적서 번호 : THF-2025-000655

쪽 (3) / 총 (9)

■ 불연성 시험조건


	시험 일자	2026.02.03.
시험환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.	
시험시간 (분)	20	

■ 불연성 시편조건


지름 (mm)	시편 1	시편 2	시편 3
높이 (mm)	45.0	44.9	45.0
시험 전 질량 (g)	47.9	47.8	48.6
시험 후 질량 (g)	62.8	62.1	62.6
최고온도 (°C)	48.0	47.0	49.7
최종평균온도 (°C)	시편 1 755.0/750.0	시편 2 762.0/752.0	시편 3 758.0/761.0
온도차 (K)	753.8/748.0	756.7/749.1	757.4/760.4
밀도 (kg/m ³)	1.6	4.1	0.6
심재 밀도 (kg/m ³)	878.5	879.9	880.0
심재 밀도 (kg/m ³)	-	-	-
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.		
	(60 ± 5) °C		

■ 시험체 구성 및 사진

구성	재질	제조업체	모델명	두께/밀도
표면지(가열면)	종이		-	0.2 mm
석고	석고	크나우프석고보드	-	14.6 mm
이면지	종이		-	0.2 mm



■ 불연성 시험 온도그래프



성적서 번호 : THF-2025-000655

쪽 (5) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과

시험 항목	단위	시험 결과		시험 방법
		1회	2회	
시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 38	14 : 45	(1)

■ 가스유해성 시험 조건

가열 조건	부열원(LPG)으로 먼저 3분간 가열을 시작하고 부열원을 유지한 채로 3분부터는 추가로 주열원(전열)으로 가열하여 6분 후 종료(부열원 :6분간, 주열원 : 3분간)				
가열면 (의뢰자 제시)	가열면 별도 표시				
시험 환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.				
시험 시간(분)	15				
시험용 흰 쥐	계통	ICR계, 암놈	주령	5	체중 (18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	219.7	시험체 2	219.9
세로 (mm)		219.8		220.0
두께 (mm)		15.0		15.1
질량 (g)		603.1		628.2
밀도 (kg/m ³)		857.5		886.4
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 종료 보고

위원회 승인번호	IAC2025-2966
위원회 승인일	2025-12-01

성적서 번호 : THF-2025-000655

쪽 (6) / 총 (9)


■ 표준판 시험

- 표준판 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (°C)	측정 온도 (°C)	온도 편차 (°C)
0.0	30	30.0	0.0
60.0	70	68.6	1.4
120.0	85	85.8	-0.8
180.0	100	99.8	0.2
240.0	140	139.7	0.3
300.0	170	171.9	-1.9
360.0	195	197.3	-2.3



< 배기 온도곡선 >



성적서 번호 : THF-2025-000655
 쪽 (7) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.6	M1	15 min 00 s
60	77.0	M2	15 min 00 s
120	88.7	M3	15 min 00 s
180	98.0	M4	15 min 00 s
240	131.1	M5	14 min 50 s
300	148.6	M6	14 min 56 s
360	160.9	M7	14 min 31 s
		M8	14 min 58 s
		평균값	14 min 54 s
		표준편차	00 min 16 s
		평균행동정지시간	14 min 38 s





성적서 번호 : THF-2025-000655

쪽 (8) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.8	M1	15 min 00 s
60	94.4	M2	15 min 00 s
120	104.0	M3	14 min 59 s
180	114.6	M4	15 min 00 s
240	164.2	M5	15 min 00 s
300	184.0	M6	15 min 00 s
360	201.1	M7	14 min 11 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	14 min 54 s
		표준편차	00 min 09 s
		평균행동정지시간	14 min 45 s




성적서 번호 : THF-2025-000655

쪽 (9) / 총 (9)


■ 시험체의 전·후 사진

< 불연성 시험 >

시험체의 전 사진




시험체의 후 사진



< 가스유해성 시험 >


시험체의 전 사진



시험체의 후 사진



----- 끝 -----



TEST REPORT



우 32200 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516 TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613	성 적 서 번 호 : THF-2025-000656 쪽 1 / 총 9
---	--

1. 신청자

- 회사명 : 크나우프석고보드 주식회사(Knauf Gypsum Co.,Ltd.)
- 주소 : 전라남도 여주시 낙포단지길 45, 1층 (낙포동)
- 접수일자 : 2025.10.17

2. 시험대상품

- 시료명 : 방화석고보드(GB-F, 15mm)(당진공장)
- 적용범위 : 내부마감재
- 제품번호 :

3. 시험 규격

: 국토교통부 고시 제2023-24호(2023) 건축자재등 품질인정 및 관리기준

4. 성적서 용도

: 품질관리용

5. 시험기간

: 2025년 10월 17일 ~ 2026년 02월 23일

6. 시험환경

: 온도 : (15~30) °C, 습도 : (20~80) % R.H.

7. 시험결과

: 국토교통부 고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제23조 제1호 및 제2호에 따른 시험 결과 불연재료의 성능기준 적합

- ① 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위 확인을 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
- ② 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- ③ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본은 결과치 참고용입니다.

확인	시험실무자	기술책임자
	성명 : 최정락 <i>Choi Jung Rak</i>	성명 : 심지훈 <i>Shim Jihun</i>

발급일자 : 2026년 02월 23일

한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효 함.

8. 시험결과

구분	시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	시험장소
			1회	2회	3회			
내부 마감재	질량감소율	%	21.0	21.4	22.6	30 이하	(1)	A
	최고온도와 최종평형온도의 차	K	0.6	0.7	0.8	20 을 초과하지 않을 것		
	가스유해성 시험	시험용 힌 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 44	14 : 32	-	9:00 이상	

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호 ‘건축자재등 품질인정 및 관리기준’ 제23조 제1호 및 제2호』에 따른 성능시험을 실시함(의뢰자제시).

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 1호에 따른 불연성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』 제23조 2호에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

※ 『국토교통부 고시 제2023-24호』제29조 ④항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효.

※ 시험방법

(1) 「국토교통부 고시 제2023-24호」

※ 시험장소

A. 인천광역시 서구 가재울로 68(한국화학융합시험연구원) C동.

※ 비고

「국토교통부 고시 제2023-24호 제23조 제1호 및 제2호」에 따른 시험결과 불연 성능기준.

1) 가열 종료 후 시험체의 질량 감소율이 30% 이하일 것

2) 가열 개시 후 20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K 초과 상승하지 않을 것.(단, 20 분 동안 평형에 도달하지 않으면 최종 1분간 평균온도를 최종평형온도로 함)

3) 실험용 쥐의 평균행동정지 시간이 9분 이상.

성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (3) / 총 (9)

■ 불연성 시험조건

	시험 일자	2026.02.04.
시험환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.	
시험시간 (분)	20	


■ 불연성 시편조건

지름 (mm)	시편 1	시편 2	시편 3
높이 (mm)	44.1	44.2	44.3
시험 전 질량 (g)	47.2	47.5	47.6
시험 후 질량 (g)	65.2	65.6	65.9
최고온도 (°C)	51.5	51.5	51.0
최종평균온도 (°C)	748.0/743.0	744.0/743.0	738.0/744.0
온도차 (K)	747.3/742.5	743.4/742.2	737.3/743.2
밀도 (kg/m ³)	0.6	0.7	0.8
심재 밀도 (kg/m ³)	894.4	886.3	879.5
심재 밀도 (kg/m ³)	-	-	-
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.		
	(60 ± 5) °C		




■ 시험체 구성 및 사진

구성	재질	제조업체	모델명	두께/밀도
표면지(가열면)	종이		-	0.2 mm
석고	석고	크나우프석고보드	-	14.6 mm
이면지	종이		-	0.2 mm

구성도



■ 불연성 시험 온도그래프



성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (5) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과

시험 항목	단위	시험 결과		시험 방법
		1회	2회	
시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14 : 44	14 : 32	(1)

■ 가스유해성 시험 조건

가열 조건	부열원(LPG)으로 먼저 3분간 가열을 시작하고 부열원을 유지한 채로 3분부터는 추가로 주열원(전열)으로 가열하여 6분 후 종료(부열원 :6분간, 주열원 : 3분간)				
가열면 (의뢰자 제시)	가열면 별도 표시				
시험 환경	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.				
시험 시간(분)	15				
시험용 흰 쥐	계통	ICR계, 암놈	주령	5	체중 (18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	220.0	시험체 2	219.8
세로 (mm)		219.9		219.8
두께 (mm)		15.1		15.0
질량 (g)		613.7		609.0
밀도 (kg/m ³)		865.2		865.5
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 종료 보고

위원회 승인번호	IAC2025-2967
위원회 승인일	2025-12-01

성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (6) / 총 (9)


■ 표준판 시험

- 표준판 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (°C)	측정 온도 (°C)	온도 편차 (°C)
0.0	30	30.0	0.0
60.0	70	68.6	1.4
120.0	85	85.8	-0.8
180.0	100	99.8	0.2
240.0	140	139.7	0.3
300.0	170	171.9	-1.9
360.0	195	197.3	-2.3

< 배기 온도곡선 >





성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (7) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	30.5	M1	14 min 24 s
60	117.4	M2	15 min 00 s
120	127.6	M3	14 min 26 s
180	142.3	M4	14 min 35 s
240	180.7	M5	15 min 00 s
300	204.2	M6	15 min 00 s
360	222.5	M7	15 min 00 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	14 min 53 s
		표준편차	00 min 09 s
		평균행동정지시간	14 min 44 s




성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (8) / 총 (9)

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (°C)	회전상자	정지시간
0	29.7	M1	15 min 00 s
60	84.1	M2	14 min 59 s
120	92.7	M3	14 min 48 s
180	101.8	M4	14 min 32 s
240	137.2	M5	14 min 59 s
300	168.8	M6	14 min 51 s
360	186.5	M7	14 min 56 s
		M8	15 min 00 s
		평균값	14 min 48 s
		표준편차	00 min 16 s
		평균행동정지시간	14 min 32 s




성적서 번호 : THF-2025-000656

쪽 (9) / 총 (9)


■ 시험체의 전·후 사진

< 불연성 시험 >

시험체의 전 사진




시험체의 후 사진




< 가스유해성 시험 >

시험체의 전 사진



시험체의 후 사진



----- 끝 -----

