

AMF THERMATEX® Star Complete

- Avec sa surface perforée, AMF THERMATEX® Star Complete constitue une solution moderne et élégante pour les zones requérant un haut niveau d'absorption acoustique.
- Bonne absorption acoustique (0.70 α_w)
- Bonne atténuation latérale (34 dB)
- Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d'installation et de zones de production



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Épaisseur (mm)		15	15	15														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande		625 x 625 600 x 600 1200 x 600	625 x 625 600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Système		Apparent et démontable - Système C																
Poids		4.0 kg / m ²																
Couleur		Blanc																
Absorption acoustique		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.65</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.70 en accord avec ASTM C 423			Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.65	0.70	0.80	0.75	0.50
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.65	0.70	0.80	0.75	0.50												
Atténuation latérale		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réduction sonore		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réaction au feu		Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ																
Réflexion de la lumière		88%																
Conductivité Thermique		$\lambda = 0.060$ W/mk en accord avec EN 12667																
Perméabilité à l'air		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) en accord avec EN 18177																
Résistance à l'humidité		95% RH																
Qualité de l'air		 A+	 E1	 IACG														
Entretien																		
Durabilité		 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex II www.blauer-engel.de/uz132														

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
 Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.