



KS 6 (A) Saneeraus- kipsilevy

Reunaohennettu

Korttinro: 53

Sivu: 1/1

9/2014

Tuotetiedot		Arvo	Yksikkö
Ominaisuus			
Mitta	Nimellispaksuus	6	mm
	Paksuus	6,5	mm
	Leveys	1200	mm
	Pituus	*	mm
	Paino	5,2	kg/m ²
	Tilavuuspaino	800	kg/m ³
Toleranssit	Paksuus	±0,5	mm
	Leveys	+0/-3	mm
	Pituus	+0/-3	mm
	Pitkä sivu, reunan suoruus	± 1	mm
	Suorakulmaisuus 1200 mm:ä kohti	± 2	mm
Lujuus	Taivutuslujuus, pitkittäissuuntainen (EN 520)	> 400	N
	Taivutuslujuus, poikittaissuuntainen (EN 520)	> 160	N
Lämpö	Lämmönjohtavuus (λ)	0,25	W/m*K
	Max. altistuslämpö, jatkuva	< 50	°C
Kosteus	Vesihöyrydiffuusion vastuskerroin (μ)	10	
	Vesihöyryn läpäisevyys	1,6*E ⁻⁹	kg/m ² sPa
Palo	Paloluokka	A2-s1,d0	
	Suojaverhousaika 10 min	täyttyy	
CE-merkintä	EN 520 mukainen tyyppitunnus	A	

* Katso tuoteluettelo

Tuotekuvaus

Saneerauskipsilevy KS6 on kartongilla päällystetty ohut kipsilevy.

Käyttö

Knauf KS6 saneerauskipsilevyä käytetään olemassa olevien seinien, kattojen, pilareiden ja palkkien verhoukseen. Levyt tulee suojata kosteudelta. Levyä käytettäessä suhteellisen kosteuden tulee yleensä olla alle 80%.

Asennus

Levyt asennetaan vanhan pinnan päälle. Levyjen kiinnittämisessä käytetään esim. ruuveja, nautoja, liimoja ja laasteja. Olemassa olevan rakenteen pinta määrittää valittavat kiinnitysvaihtoehdot.

Merkintä

Knauf KS saneerauskipsilevyä merkitään taustapuolellaan seuraavasti: "Knauf KS 6-O, päiväys, kellonaika, Line 95, Type A - EN 520, A2-s1,d0".