



## Gulvlím

Brugsklar  
1-komponent PVAc  
dispersionslim  
(polyvinylacetat)  
til indendørs brug.

Side: 1/1

01/2017

Produktdata	
<b>Egenskaber før påføring</b>	
Materialetype	1-komponent lim
Bindemiddel	PVAc dispersion
Opløsningsmiddel	Vand, alkohol
Viskositet	130 ± 10 p, Spindel 4/10 rpm, +20°C
Farve	Hvid
Densitet	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Tørstofindhold	36 ± 1 vægt %
Limforbrug	150-200 g/cm <sup>2</sup> (ved gulvplader)
Pressetryk	2-6 kg/cm <sup>2</sup> generelt
Fortynder	Vand. Bør dog ikke fortyndes
Brandfare	Nej
Lagerbestandighed	Mindst 24 måneder i ubrudt emballage. Kan lagres ned til ca. -40°C.
Påføring og værktøj	Strenglimning. Tandspartel, pensel eller rulle
Rengøringsmiddel	Vand
<b>Egenskaber efter påføring</b>	
Farve	Transparent
Holdbarhed	Fuld holdbarhed opnås indenfor 4-7 døgn, afhængigt af konstruktion, temperatur og luftfugtighed
Forskydningsstyrke	Op til 100 kp/cm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighed	God op til 90° C
Fugtbestandighed	Meget god - limfugen er dog ikke vandfast
Mærkning	Kodenummer: 1-1 (1993)

### Produktbeskrivelse

Brugsklar 1-komponent PVAc dispersionslim (polyvinylacetat) til indendørs brug. Beregnet til limning fra -10°C til rumtemperatur.

### Anvendelsesområde

Til klæbning af Knauf gulvplader D-3 på underlag af gipskartonplader. Limen har endvidere meget gode hæfteegenskaber på cellulosebaserede materialer som fx pap, karton, tekstiler, træfiberplader og træ. Knauf Gulvlím danner limfuger med stor styrke og god varmebestandighed.

Limen er ikke vandfast og bør derfor kun bruges indendørs.

### Arbejdsbeskrivelse

1. Fladerne skal være tørre, rene og fri for fedt.
2. Limen omrøres grundigt
3. Knauf Gulvlím påføres i et jævnt lag på hele underlaget med malerrulle eller tandspartel. Det er hensigtsmæssigt at påføre lim til 2-4 plader ad gangen. Gipsgulvpladerne lægges i den våde lim, nogle cm fra hinanden, og skubbes sammen, så der presses lim op i pladesamlingen. Overskydende lim skræbes bort med en spartel.
4. Pladerne presses mod underlaget og belastes, til limen er tørt. Dette kan eventuelt gøres med "tunge" genstande eller skruer pr. ca. 400 mm. Ved tynde gulvbelægninger eller anvendelse af vådrummembran skal skruerne fjernes, når limen er tør. Udover denne belastning må gulvet ikke belastes, medens limen hærdner. Pressetiden bliver længere ved lave temperaturer. Ved -10°C er pressetiden ca. 1 dag.

### Arbejds- og sikkerhedsforhold

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.