



PLAIN

- PLAIN nudi glatku bijelu površinu koja udovoljava današnjim trendovima za čišće završne površine, istovremeno povećavajući refleksiju svjetlosti
- Dobra uzdužna zvučna izolacija (34 dB)
- Odlična refleksija svjetlosti (88%)
- dealno rješenje za trgovine



Detalji rubova Ostali detalji rubova na upit																	
Debljina (mm)	15	15	15														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Sustav	Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C																
Težina	3.6 - 3.8 kg / m ²																
Boja	Bijela																
Aposrcija zvuka	EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}$ prema EN ISO 11654 - Class E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 prema ASTM C 423			Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30											
Uzdužna zvučna izolacija	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ prema EN ISO 717-1																
Reakcija na požar	Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ														
Refleksija svjetlosti	88%																
Toplinska provodljivost	$\lambda = \mathbf{0.060 W/mK}$ prema EN 12667																
Otpornost na vlagu	95% RH																
Razred čistoće prostora	ISO 4 prema EN ISO 14644-1																
Kvaliteta zraka	 A+	 E1	 IACG														
Čišćenje																	
Održavanje	 EN ISO 14021 31 - 48%	 EN ISO 14025	 BIO-SOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.