



Sistemi suve gradnje

K435a.rs

Tehnički list

11/2023



Knauf Flächendichtband

Hidroizolaciona traka za spojeve

Opis proizvoda

Knauf Flächendichtband je 12 cm široka, elastična izolaciona traka, obostrano obložena sintetičkim flisom na bazi NBR kaučuka.

Skladištenje

Knauf Flächendichtband lagerovati na sobnoj temperaturi. Zaštiti od direktnog uticaja sunca.

Kvalitet

U skladu sa ETA-13/0508 proizvod podleže početnom ispitivanju kao i stalnoj kontroli proizvodnje i nosi oznaku CE.

Oblast primene

Knauf Flächendichtband se u kombinaciji sa Knauf Flächendicht-om koristi za hidroizolaciju, kompenzaciju naprezanja na spojevima odnosno hidroizolaciju kritičnih spojeva u objektu kao što su:

- Unutrašnji i spoljašnji uglovi
- Spojevi pod-zid
- Premošćavanje fuga

Namenjena je za klase opterećenja vlagom A0 kao i A (za zidne površine) u skladu sa građevinskim pravilnikom A (AbP P-DD 4608/1/2011), kao i A0 u skladu sa smernicama 5 „Kupatila i prostorije opterećene vlagom u drvenoj i suvoj gradnji“ od IGG u BVG, kao i prema ETAG-u 22 „Izolacija zidnih i podnih površina u prostorijama opterećenim vlagom“ deo I: „Tečna hidroizolacija za vlažne prostore“.

Svojstva i dodatna vrednost

- Rastegljiva, optimalno prionljiva
- Vodoodtporna, otporna na starenje i vremenske uticaje, alkalno otporna
- Lako podesiva
- Kompatibilna sa silikonom

Opis proizvoda

Flächendichtband traku sa valjkom ili pvc špahtlom pravilno postaviti u prvi, čisti sloj Flächendicht-a. Nakon toga u potpunosti preći drugim odnosno trećim slojem Flächendichta preko nje.

Na mestima preklopa npr. u čoškovima preklopiti najmanje 5 cm i čvrsto pritisnutu, npr. sa valjkom ili špahtlom.

Nakon dodatne izolacije Flächendichtband trakom ostatak cele površine preći Flächendicht-om, posebno obratiti pažnju na premazivanje same Flächendichtband trake (pridržavati se minimalne ukupne debljine od 0,5 mm).

Tehnički podaci

Svojstvo	Jedinica	Vrednost	Norma
Otpornost na požar	Klasa	E	EN 13501-1
Ukupna širina	mm	120	–
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	–	1500	–
Paropropusnost s_d	m	0,9	–
Rastegljivost	%	57	–
Zatezna čvrstoća	N/mm ²	7,6	–
Otpornost na temperature	°C	-20 bis +70	–

Asortiman

Proizvod	Jedinica pakovanja komada/paleti	Broj proizvoda
Rolna 10 m	500	77382
Rolna 50 m	100	77383



Tenderski opisi za sve Knauf sisteme i proizvode sa funkcijom izvoza za Word, PDF i GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Obratiti pažnju na bezbednosni list!

Bezbednosni list i CE znak vidi na

www.knauf.rs

► Tel.: +381 11 2074 500

► www.knauf.rs

► beograd.info@knauf.com

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva upotreba komponenta iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.

Knauf Zemun d.o.o., Srbija, 11080 Beograd, Batajnički drum 16b, tel: +381 11 2074 500, fax: +381 11 2074 531

K435a.rs/11.23/0/TL

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni, te se u slučaju većih odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Sva prava su zadržana. Za sve tehničke izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost kompanije Knauf Zemun d.o.o.