



KNAUF



Knauf FUGENFULLER

01.2021

KNAUF FUGENFULLER

Enduit à joint pour plaques de plâtre +2H

- Enduit en poudre, à mélanger dans de l'eau
- Pâte homogène sans grumeaux
- Consistance onctueuse et souple
- Mise en œuvre aisée
- Bonne adhésion
- Rendement élevé
- Durcit rapidement



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie



* Il est recommandé de prendre contact avec notre service technique

Caractéristiques techniques et mise en œuvre*

Domaine d'application

L'enduit Knauf FUGENFULLER est un enduit à prise rapide, utilisé pour réaliser les joints entre plaques de plâtre. BA (bord aminci) ou HRAK (bord aminci Semi-arrondi). Il doit être utilisé avec une bande d'armature.

Support

Les plaques de plâtre doivent être fixes et stables sur leur support (profiles ou mur). Les endroits du joint doivent être propres et secs, exempt de poussières ou autres impuretés qui pourraient interagir avec le produit.

Composition

Knauf FUGENFULLER est un matériau sous forme poudreuse, à base de plâtre et d'adjuvants.

Mise en œuvre

Utiliser un récipient propre, exempt de toute impureté ou de mélange précédent. Saupoudrer le Knauf FUGENFULLER dans de l'eau froide et propre, gachage*, laisser reposer quelques minutes puis mélanger avec une spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

L'enduit ainsi préparé peut être utilisé pendant 3 heures environ avant qu'il ne durcisse.

Ne plus utiliser du matériau ayant fait prise. Etaler le plâtre préparé avec l'outil approprié : taloche, spatule lisse selon le cas.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation. Les restes de plâtre sur les outils peuvent fortement raccourcir le temps d'utilisation du mélange.

La température ambiante et celle du support au moment du jointoiment ne doivent pas être inférieures à environ 10°C.

Consommation

Etant donné les différents types de plaques d'application, il n'est pas possible de donner des indications précises (1kg de Knauf FUGENFULLER donne environ 1,2 L de mortier prêt à l'emploi).

Stockage

La qualité du produit reste constante pendant 04 mois, stockage au sec si possible sur palette.

Données techniques

Gachage : 0,85 L / 1Kg

Début de prise : 120 min approximativement

Fin de prise : 10 - 20 min après début de prise

Remarque

Le Knauf FUGENFULLER ne doit pas être mélangé à d'autres matériaux car cela modifierait ses propriétés et provoquerait des irrégularités de prise du produit.

Etant donné les différents domaines d'application, il n'est pas possible de donner des indications précises.

Le jointoiment ne doit pas se faire avant stabilisation L'avantage majeur du

Fugenfuller est de pouvoir faire deux ou trois passes dans la journée, ce qui permet au peintre de suivre 24H plus tard et de finir plus rapidement son lot

Normes et Certifications

■ Fabriqués selon la norme :

EN 13963 - Enduit mixte - Type 3B

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



KNAUF

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.