




ADAGIO HD⁺ 35 mm Minerální podhledy



- ADAGIO HD⁺ 35mm nabízí hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenční odolností proti poškrábání a nejjasnějším bílým vzhledem. Díky minimální propustnosti vzduchu (neprojevuje se filtrační efekt) zůstává povrch bělejší a zářivější po delší dobu. Podhledová deska také poskytuje vyrovnaný poměr mezi zvukovou pohltivostí a podélnou vzduchovou neprůzvučností a také vysokou světelnou odrazivostí.
- Vynikající zvuková pohltivost ($0,90 \alpha_w$) s vynikající podélnou vzduchovou neprůzvučností (43 dB).
- Další akustické vlastnosti viz ADAGIO HD⁺ 19 mm a ADAGIO HD⁺ 30 mm.
- Vynikající světelná odrazivost: 88%
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideální pro individuální / soukromé kanceláře, učebny, přednáškové sály ve oblasti vzdělávání.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnější informace						
Provedení hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Tloušťka (mm)		35	35	35	35			
Rozměry (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C			Viditelná konstrukce, rozebíratelný - Systém C Viditelná konstrukce - širokopatkový profil, demontovatelný - Systém I.3 Viditelný chodbový systém, demontovatelný - Systém F.3			Poloskrytá konstrukce, panelový formát, demontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, demontovatelný - Systém I.2 Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, demontovatelný - Systém F.2
Hmotnost		9.5 kg / m²						
Barva		 Bílá						
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podle EN ISO 11654 - Třída A						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 podle ASTM C 423						
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB podle EN ISO 717-1			CAC = 44 dB podle ASTM E 413-10			
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB podle EN ISO 717-1						
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1						
Světelná odrazivost		88%						
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.060$ W/mK podle EN 12667						
Propustnost vzduchu		PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177						
Odolnost vlhkosti		95% RH						
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1						
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG				
Čistitelnost								
Udržitelnost		 49.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q		 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132	