


NaturBoard VENTI

Μάρτιος 2021



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Περιγραφή

Ενισχυμένη μονωτική πλάκα για ξηρά δόμηση, διπλή τοιχοποιία, οροφές και αεριζόμενες προσόψεις.

Η NaturBoard VENTI είναι μια ημίσκληρη, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Ενδείκνυται για εφαρμογές θερμο-ηχομόνωσης και πυροπροστασίας σε αεριζόμενες προσόψεις, σε δομικά στοιχεία ξηράς δόμησης όπως χωρίσματα και ψευδοροφές, σε δίκελυφες τοιχοποιίες και σε οριζόντια δώματα κάτω από κεραμοσκεπή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.035 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 (Άκαυστο υλικό)
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ	~1
Αντίσταση στη ροή του αέρα (AFr)	>5 kPa.s/m ²
Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WS	≤1 kg/m ²
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WL(P)	≤3 kg/m ²

Πλεονεκτήματα

- Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,035 W/mK
- Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
- Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
- Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
- Αδιάβροχο και με διαπερατότητα υδρατμών
- Αντοχή στη γήρανση

Κωδικός CE: MW - EN 13162 - A1-T5-WS-WL(P)-AF 5

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m ² / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m ² / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m ² K/W)
30	1000	600	18	10,80	8	86,40	0,86
40	1000	600	15	9,00	8	72,00	1,14
50	1000	600	12	7,20	8	57,60	1,43
60	1000	600	9	5,40	8	43,20	1,71
70	1000	600	8	4,80	8	38,40	2,00
80	1000	600	6	3,60	8	28,80	2,29
90	1000	600	6	3,60	8	28,80	2,57
100	1000	600	6	3,60	8	28,80	2,86
120	1000	600	5	3,00	8	24,00	3,43

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



NaturBoard VENTI

Μάρτιος 2021

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμογή

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και για την πυροπροστασία σε αεριζόμενες προσόψεις ύψους μέχρι 12 μέτρων, σε δομικά στοιχεία ξηράς δόμησης όπως χωρίσματα και ψευδοροφές, σε δικέλυφες τοιχοποιίες και σε οριζόντια δώματα κάτω από κεραμοσκεπή. Στις αεριζόμενες προσόψεις η τοποθέτηση του γίνεται μεταξύ των προφίλ της αεριζόμενης πρόσοψης και η στερέωση του γίνεται μηχανικά με αγκύρια PVC (5-8 τεμ./m²) με χαλύβδινους κοχλίες.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν NaturBoard VENTI παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν NaturBoard VENTI, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,
Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα
Tel: +30 211 710 7007
Fax: +30 211 740 9480
e-mail: sales.gr@knaufinsulation.com

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειές τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επιστημάνετε.



Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης
0751-CPR-233.0-01

challenge.
create.
care.