

LDS SOLIMUR CARTUCCIA LDS



Build on us.



LDS Solimur Cartuccia

Adesivo speciale elastico, senza solvente, per un incollaggio durevole e forte. È finalizzata al collegamento elastico e sicuro di strati a tenuta ermetica e freni al vapore sui componenti adiacenti sul lato dei locali.

Highlights

- Supporti adesivi adatti
- Ammortizzatori del sistema di controllo del vapore LDS
- Intonaco, legno e calcestruzzo, lastre in cartongesso e in gessofibra
- Fogli di poliammide e alluminio e fogli di polietilene* secondo EN 13984

LDS Solimur Cartuccia



Caratteristiche del sottofondo

Le superfici adesive devono essere pulite, asciutte e portanti. La polvere, il grasso, l'olio e le parti incoerenti devono essere rimossi.

Test del supporto: Bagnare la superficie adesiva con acqua. Se l'acqua si stacca, il supporto deve essere irruvidito meccanicamente con una spazzola metallica o simili. Se la superficie diventa scura e l'acqua viene assorbita, il supporto è adatto per l'incollaggio.

Resistenza all'invecchiamento degli incollaggi

Gli incollaggi a regola d'arte con i componenti sistemici certificati sono altamente resistenti all'invecchiamento e soddisfano così i requisiti ETAG 007 (linee guida per l'approvazione tecnica europea; ETAG 007 – sistemi per edifici a struttura in legno).

Lavorazione

Applicare l'adesivo speciale senza lacune sul sottofondo quale cordone spesso circa 8 mm. In caso di lavorazione dell'adesivo a umido, premere delicatamente la barriera ermetica sul cordone di adesivo creando un'ansa di alleggerimento, in modo da conservare uno strato di impermeabilizzazione di adesivo spesso circa 4 mm. In caso di lavorazione dell'adesivo a secco (fino a 24 ore dopo l'applicazione del cordone di adesivo) è necessaria una pressione più forte. I sottofondi non certificati devono essere controllati rispetto alla loro adeguatezza all'adesivo. Distaccanti e lubrificanti sulla superficie della pellicola riducono la forza adesiva. In presenza di legno non carteggiato, pannelli di cartongesso e fibre di gesso, pannelli di fibre di legno tenero e pannelli truciolari è necessario un trattamento preliminare con il fondo LDS!

Dati Tecnici

Sottofondi adatti all'adesivo

- › Freni al vapore del sistema LDS
- › Intonaco, legno e calcestruzzo, pannelli di cartongesso e fibre di gesso
- › Pellicole di poliammide e alluminio e di polietilene* a norma EN 13984
- › Guaine di tessuto non tessuto di polipropilene a norma EN 13984 e EN 13859
- › Pannelli a base di legno con superficie solida, ad esempio pannello di scaglie di legno orientate (OSB)
- › Pannelli truciolari legati a cemento a norma EN 633
- › Cartoni da costruzione e carte Kraft

* I freni al vapore a base di PE e PA non certificati devono essere controllati rispetto alla loro adeguatezza all'incollaggio.

Caratteristiche	
Materiale	polimeri in dispersione
Temperatura di lavorazione	da +5° C a + 50° C
Essiccazione completa (23 °C / 50 % di umidità dell'aria relativa)	circa 1 mm / 24 h; a seconda della temperatura e del grado di umidità nel locale
Resistenza alla temperatura	da - 20° C a + 85° C
Resistenza al gelo	fino a circa - 10° C
Stoccaggio	24 mesi dalla data di produzione; conservare in luogo fresco e asciutto
Forma di fornitura	Cartuccia di plastica da 310 ml (20 cartucce/pacco)
Senza solventi	sì
La distribuzione avviene attraverso il commercio specializzato.	



Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.