

EasyFiller 90

Produit de jointoiement

Fiche technique

04/2025



Description produit

EasyFiller est un produit de jointoiement synthétique modifiée à base de gypse.

Produit de jointoiement type 1B conforme EN 13963.

Qualité

Conforme à la norme européenne EN 13963 ; un test de type initial a été effectué sur le produit, il est soumis à un contrôle de production continu propre au fabricant et porte une marque CE.

Stockage

La durée de stockage du produit EasyFiller 90 à l'abri de l'humidité est de 9 mois.

Domaine d'application

EasyFiller en poudre est un mortier de jointoiement pour plaques de plâtre et panneaux de fibro-plâtre avec bords AK, en combinaison avec une bande de renfort (bande papier ou bande fibre de verre).

- À l'intérieur
- Pour remplir les joints de niveau : F1 en F2a
- Pour réparer les dommages causés aux plaques de plâtre, aux panneaux de fibro-plâtre et sur murs et plafonds
- Idéal comme première couche sur les joints AK, avec Knauf Fill & Finish Light comme couche de finition.

Propriétés et plus-values

- Excellente adhérence
- Très bonne capacité de remplissage
- Raccord limités au minimum
- Respirant et minéral
- Séchage rapide

Mise en œuvre

Structure

Les plaques doivent être correctement et solidement attachées à une sous-structure suffisamment stable et rigide conformément aux instructions de traitement du système concerné. Cette surface doit être sèche et sans poussière.

Gâchage

Verser EasyFiller dans de l'eau propre et froide et mélanger lentement jusqu'à arriver à une consistance crémeuse sans grumeaux.

Sac 20 kg pour 12,6 l d'eau.

Mise en œuvre

Attention : EasyFiller ne doit pas être mélangé avec d'autres matériaux, cela changerait les propriétés de manière significative.

Ne plus utiliser du matériau ayant déjà fait prise et ne pas tenter de le désépaissir en ajoutant de l'eau ou en le remélangeant. La facilité de traitement sera seulement apparente.

EasyFiller se travaille manuellement. Pour l'apport d'une 2^{ème} couche (p.ex. Fill & Finish Light), EasyFiller doit être sec. Si nécessaire, poncer avec du grain 120 ou plus fin après séchage.

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau les seaux et outils directement après utilisation. Les résidus de mortier restants peuvent considérablement raccourcir le temps de traitement d'un mélange.

Température de mise en œuvre / conditions de chantier

La température de la pièce et de la structure ne doit pas descendre en dessous de 10 ° C. Suivez les instructions du Centre Scientifique et Technique pour la Construction (voir «Conditions de placement» dans la NIT 232 - «Plafonds suspendus» et la NIT 233 - «Cloisons légères»).

Temps de mise en œuvre

Env. 90 minutes

Temps de prise

Env. 3 heures, en fonction de l'humidité, de l'environnement et de la température de la structure.

Finitions

Avant le surfacage final, la surface rejointoyée doit être exempte de poussière. Les surfaces des plaques de plâtre ou des plaques de fibro-plâtre doivent toujours être traitées au primer pour fixer la poussière et pour avoir une absorption uniforme.

Consommation

Consommation approximative : 200 gr/m²

Ce montant est une approximation et peut varier en fonction des cas. La consommation exacte par projet sera déterminée par la pratique.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

EasyFiller 90 FT/FR/04.25//FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.