



Saumatasoite- harmaa

AQUAPANEL® Saumatasoite on sementtipohjainen saumatasoite. Saumat vahvistetaan AQUAPANEL® Saumatasoitteella ja 10 cm leveällä AQUAPANEL® Saumanauhalla.

AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan käyttää yhdessä sekä AQUAPANEL® Indoor- että AQUAPANEL® Outdoor- levyjen kanssa.

AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan käyttää myös koko pinnan ylitasoittamiseen molempien AQUAPANEL® levyjen kanssa. Tällöin maksimikerrospaksuus on 5 mm. AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Saumatasoite -harmaa

Tuotenumero: 131094

Alusta

AQUAPANEL® sementtilevyjen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja tukevasti kiinnitettyä rakenteeseen.

Käytettäessä AQUAPANEL® Saumatasoitetta koko pinnan ylitasoitukseen, on pinta ensin pohjustettava AQUAPANEL® Indoor Pohjusteella.

Sekoitus

Sekoita säkillinen (20 kg) AQUAPANEL® Saumatasoitetta n. 6,8 litraan kylmää, puhdasta vettä. Suosituksena on käyttää sekoituskonetta 600 rpm. Sekoitusastioiden ja työvälineiden on oltava puhtaita.

Menekki

- Saumatasoitus: n. 0.7 kg/m²
- Koko pinnan ylitasoitus: n. 0.7 kg/m²/mm

Käyttö

Työvälineet: Lasta

Levysaumoihin levitetään AQUAPANEL® Saumatasoitetta ja tasoitteen päälle asennetaan AQUAPANEL® Saumanauha. Nauha painetaan tiukasti kiinni laastiin. Jos pintaan tarvitaan toinen kerros tasoitetta, on ensimmäisen kerroksen kuivuttava ensin. Myös ruuvien kannat tasoitetaan AQUAPANEL® Saumatasoitteella.

Koko pinnan ylitasoituksen yhteydessä on käytettävä AQUAPANEL® Vahvikeverkkoa. Verkko asennetaan lähelle pintaa ja limitetään vähintään 10 cm (kerrospaksuus min. 4 mm).

Työvälineet on pestävä vedellä heti käytön jälkeen.

Työskentelyaika

Laasti alkaa kovettumaan n. 45 minuutin kuluttua sekoituksesta.

Likaiset sekoitusastiat ja työkalut, korkea lämpötila ja tuuli voivat lyhentää työstöaikaa. Materiaalia ei tule käyttää enää sen jälkeen, kun se on alkanut kovettua.

Pakkaus ja säilytys

- 20 kg/säkki
- Säilytetään kuivassa. Rikkoituneet säkit käytettävä ensin.
- Säilyy avaamattomana n. 12 kk.

Työskentelyolosuhteet

AQUAPANEL® sementtilevyjen on annettava hakea tasapainonsa vallitsevissa olosuhteissa ennenkuin levyt saumataan AQUAPANEL® Saumatasoite -harmaalla. Tuotteen, alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5°C.