





ADAGIO Alpha⁺ Minerálne podhlády



Build on us.

- ADAGIO Alpha⁺ ponúka hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenčnou odolnosťou proti poškrabaniu a najjasnejším bielym vzhľadom. Podhládová doska tiež poskytuje vyrovnaný pomer hodnôt medzi zvukovou pohltivosťou a pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou a tiež vysokou svetelnou odrazivosťou.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť: 1,00 α_w .
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, open space kancelárie, kaviarne atď.)



Charakteristiky		Podrobnejšie informácie																				
Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 															
Hrúbka (mm)		20	20				20															
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600	1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600														
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C					Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3															
Hmotnosť		3.4 kg / m²																				
Farba		 Biela																				
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ podľa EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.95 podľa ASTM C 423							Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00																
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25 \text{ dB}$ podľa EN ISO 717-1 CAC = 26 dB podľa ASTM E 413-10																				
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ podľa EN ISO 717-1																				
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																				
Odraz svetla		88%																				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.040 \text{ W/mk}$ podľa EN 12667																				
Priepustnosť vzduchu		PM3 ($\leq 100 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) podľa DIN 18177																				
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH																				
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																				
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																		
Čistiteľnosť																						
Udržateľnosť		 EN ISO 14021 59.6% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1+ ARTS EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 CERTIFIED cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL	www.blauer-engel.de/uz132															