

AQUAPANEL® Skylite Joint Filler & Skim Coating - White

Enduit d'armature pour plafonds et cloisons

Fiche technique

09/2025



Description produit

Le AQUAPANEL® Skylite Joint Filler & Skim Coating - White est un enduit d'armature pour plaques AQUAPANEL®.

Domaine d'application

Enduit ciment pour la réalisation d'un enduisage généralisé sur plaques AQUAPANEL® Cement Board. Pour applications au plafond (intérieur et extérieur) et au mur (intérieur).

Préparation du support

Les plaques AQUAPANEL® doivent être sèches, propres et exemptes de poussière. Traiter les plaques avec le primaire pour plaques AQUAPANEL®.

Mise en œuvre

Appliquer une épaisseur d'environ 3-5 mm d'AQUAPANEL® Skylite Joint Filler & Skim Coating - White, maroufler (sans l'enfoncer) sur toute la surface le treillis d'armature AQUAPANEL® avec un chevauchement des lattes d'environ 10 cm. Le recouvrir d'une mince couche d'enduit. Après le début de la prise, l'enduit est lissé, humidifié et serré avec une lisseuse. Nettoyer immédiatement les outils et récipients à l'eau claire après utilisation.

Gâchage

Délayer le contenu du sac dans environ 6,8 l d'eau froide propre et mélanger avec un agitateur électrique (environ 600 tr/min). Utiliser un récipient de gâchage et des outils propres.

Température de mise en œuvre / climat ambiant

La température de l'enduit, la température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5 °C.

Livraison / stockage

- 20 kg par sac
- Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel.
- La qualité du matériau reste constante pendant 12 mois dans son emballage non ouvert.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

AQUAPANEL Skylite Joint Filler et Skim Coating White_K478w_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.