



Plamuur

04/2016

C4 - Polyester plamuur

MATERIALEN

Knauf Polyester plamuur is een tweecomponenten plamuur op basis van polyesterharsen.

OPSLAG

Knauf Polyester plamuur moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk aan te brengen
- Verhardt snel
- Kan worden beschilderd
- Geen krimp
- Gladde afwerking
- Lichtgrijs

TOEPASSINGSDOMEIN

Vulpasta voor de reparatie van scheurtjes in hout, krassen in carrosserie en andere polyester oppervlakken. Bestand tegen extreme temperaturen (van -30°C tot +130°C). Geschikt voor waterdichte reparaties (boten, radiatoren, frames, ...).

UITVOERING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, roest, ...).

VERWERKING

Meng de basis zorgvuldig met verharder volgens de volgende verhouding: voeg per 100 g pasta 2-3 g verharder toe aan de hand van een rvs spatel tot een pasta met een effen kleur wordt bekomen en breng rechtstreeks aan. Meng niet langer dan nodig en verspil niet meer pasta dan de hoeveelheid die verwerkt kan worden in 3 tot 6 minuten. Laat de pasta gedurende 20 tot 30 min. hard worden en schuur op met gepast schuurpapier tot de gewenste afwerking wordt verkregen. Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C bedraagt.

De in deze fiche vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

VERPAKKING

Pot van 500 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 - 30°C
Maximale relatieve luchtvochtigheid	ong. 80 %
Vlampunt	34 °C
Kookpunt	150 °C
Laagdikte	ong. 1 mm
Dichtheid	ong. 1,9 kg/l
Droging	20 tot 40 min

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Polyester plamuur_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.