KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX®
Feinstratos Micro

- AMF THERMATEX® Feinstratos Micro apresenta uma superfície finamente texturizada e cria uma aparência de forro harmonioso e uniforme com boa absorção sonora.
- Boa absorção sonora (0.60 α_w)
  Boa a elevada atenuação sonora (34-38 dB)
- Boa reflexão da luz (85%)
- Ideal para comercio, escritórios e salas de reunião, salas de instalação ou áreas de produção

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.com

AMF

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS MICRO

KNAUFCEILING Solutions

Detalhes das bordas Additional edge details on request	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 
Espessura (mm)	15, 19	15, 19	15	19	19	15
Dimensões (mm) Additional sizes on request	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistema	Aparente, removível - Sistema C			Oculto, removível - Sistema A.2 / A.3	Painéis semiocultos, removíveis - Sistema I.3 Painéis semiocultos - Bandraster (paralelo), removíveis - Sistema I.2 Painéis semiocultos - Corredor, removíveis - Sistema F.2	Paneles semiocultos, no desmontable - Sistema I.3 Paneles semiocultos - Perfilería vista, no desmontable - Sistema I.1 Paneles semiocultos - Independiente, no desmontable - Sistema F.1
Peso	3.9 - 5.0 kg / m²					
Cor	Branco					
Absorção sonora	EN ISO 354 α_w = **0.60** conforme EN ISO 11654 - **Classe C**					

Frequência *f* (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50

NRC = **0.60** conforme ASTM C 423

Atenuação sonora	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **34 dB** Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) conforme EN ISO 717-1 $D_{n,f,w}$ = **38 dB** Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) conforme EN ISO 717-1
Redução sonora	EN ISO 10140-2 R_w = **21 dB** conforme EN ISO 717-1
Reação ao fogo	Euroclass **A2-s1, d0** conforme EN 13501-1 RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** conforme 123-FZ
Reflexão da luz	**85%**
Condutividade térmica	λ = **0.060 W/mk** conforme EN 12667
Resistência à humidade	**95% RH**
Qualidade do ar interior	A+ E1 IACG
Limpeza	
Sustentabilidade	37-43%

Os produtos podem variar de país para país. Contacte o seu representante de vendas local.
Para mais informações e aviso legal, visite o nosso site.