

Kiirkivistuv tsementsegu Schnellzement

Minutitega kivistuv spetsiaalne tsement



Kasutusvaldkonnad

- **Eriti kiiresti** tahkuv tsementsegu.
- Parandamiseks, tihendamiseks, ankrute ja kinnitusvahendite kinnitamiseks.
- Kasutamiseks kuivas, niiskes või märjas keskkonnas.
- **Sise-** ja **välistöõdeks**.

Toote omadused

- **Kasutus valmis** pärast veega kokkusegamist.
- Plastiline, kergesti ja ökonoomselt pealekantav.
- **Tahkub 5 minutiga** ning on **30 minuti** möödudes koormatav.
- Väga tugev **alg-** ja **lõppfaasis**.
- Külma- ja ilmastikukindel.

Tehnilised andmed

Kasutamise tehnilised andmed

Kasutusala:	sise- ja välistöödeks
Pealekandmise temperatuur:	+ 5 °C kuni +30 °C
Segamisvahekord:	u 3 osa kiirkivistuvat tsementsegu Knauf Schnellzement segada 1 osa veega
Töötlemisaeg*:	u 3 minutit
Kuivamisaeg*:	tahkub 5 minutiga
Kivistub*:	30 minutiga
Täielikult koormatav*:	24 tunni möödudes
Värvus kuivanud olekus:	hall
Temperatuurikindlus (tahkunud olekus):	–20 °C kuni +80 °C

*Orienteeruvad väärtused temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Materjali tehnilised andmed

Materjal:	tsemendi, kvartslüüa, lubjakivijahu baasil kuivsegu
Säilib:	vähemalt 12 kuud
Ladustamise tingimused:	jahedas ja kuivas kohas
Tarnepakend:	1 kg paberkott 5 kg paberkott 10 kg paberkott
Materjali nr / EAN kood	Kiirkivistuv tsementsegu Knauf Schnellzement 1 kg: 6256 / 4006379012282 5 kg: 6260 / 4006379012299 10 kg: 6264 / 4006379017331

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt CLP-määrusele.

Signaalsõna: oht

Ohtu määratlevad komponendid etiketil: portlandtsement

Ohulaused

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Hoiatuslaused

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P261 Vältida tolmu sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P501 Sisu/mahuti korvaldada vastavalt kohalikele / regionaalsetele / rahvuslikele / rahvusvahelistele eeskirjadele.



Aluspind

Aluspind peab olema ühetasane, puhas, kuiv, kandevoimeline, saalungioli- ja tolmuvaba. Eemaldage lahtised osad, mustus, tolm jm. Kruntige imavad aluspinnad krundiga *Knauf Tiefengrund*.

Segamine

Puistake kiirkivistuv tsementsegu *Knauf Schnellzement* külma ja puhtasse vette ja segage ühtlaseks massiks. Segu võib töödelda u 3-5 minutit.

Pealekandmine

Kiire paigaldus (kinnitusvahendite, ankrute kinnitamine):

puhastage aluspind, eelniisutage kinnitusankrute avasid ja paigalduskohta, kuni see on mattniiske. Segage 5 osa kiirkivistuvat tsementsegu *Knauf Schnellzement* 1 osa veega puhtas anumast läbi, kuni tulemuseks on plastiline ja pealekandmiseks sobiva konsistentsiga mass. Kandke saadud segu kohe pinnale.

Niiskete ja lekkivate kohtade sulgemine:

pressige valmissegatud segu kohe eelnevalt puhastatud kohtadesse (vuugid, augud, praod).

Täiendavad juhised

- Ärge kandke segu pinnale temperatuuril alla +5 °C ja üle +30 °C. Kõrge keskkonna- ja aluspinna temperatuur lühendavad segu pealekandmise aega. Vältige väga kõrgeid temperatuure, otsest päikesekiirgust ja tuuletõmbust.
- Segage kokku ainult niipalju kiirkivistuvat tsementsegu *Knauf Schnellzement*, kui jõuate 3-5 minuti jooksul peale kanda. Juba tahkunud kiirkivistuvat tsementsegu *Knauf Schnellzement* ei tohi segada ei vee ega kiirkivistuva tsementsegu pulbriga.
- Kiirkivistuvale tsementsegule *Knauf Schnellzement* ei tohi lisada muid materjale peale vee.
- Puhastage töövahendid peale kasutamist veega.
- Täiendavad nõuanded ja juhised, samuti kehtiva tooteinfo leiate meie veebilehelt www.knauf.de/diy

Märkused:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knaufi nõustamiskeskus:

Tehniline info:

Internet:

E-post:

01805 / 31-9000 (0,14 senti minut Saksamaa telefonivõrgus, mobiilsidevõrgus max 42 senti minut).

www.knauf.de/diy

info@knauf-bauprodukte.de

Selle toote infolehe sisu vastab meie teadmiste tasemele trükkimiseku ajahetkel. Tooteinfot uuendatakse jooksvalt. Igakordse kehtiva tooteinfo versiooni leiate meie veebilehelt või küsige seda meie nõustamiskeskusest. Kuna töötingimused ehitusel ja toote kasutusala võivad olla väga erinevad, siis on tooteinfos võimalik ära tuua üksnes üldised pealekandmise juhised. Toote kasutaja on kohustatud kontrollima toote sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks ja selle kasutusvõimalusi. Seetõttu saame anda garantii ainult meie toodete kvaliteedi kohta, mitte aga garanteerida pealekandmisel saavutatavat tulemust. Seetõttu saame anda garantii ainult meie toodete kvaliteedi kohta, mitte aga garanteerida pealekandmisel saavutatavat tulemust. Meie töötajate poolt väljastatud andmed, mis selle tooteinfo raamest väljuvad, peavad olema kirjalikult kinnitatud.

See infoleht muudab kõik varasemad infolehed kehtetuks.

Iphofen, novembris 2018