

Knauf CLEANEO TILES(A) PLĂCI PENTRU TAVAN CASSETAT ACUSTIC, DEMONTABIL

- ✓ Pentru tavane robuste cu durată de viață îndelungată
- ✓ Instalare simplă, rapidă și eficientă
- ✓ Sustenabile

CARACTERISTICI







- Pentru tavan casetat pe structură metalică
- Plăci cu canturi tip A, cu muchii drepte
- Sistem suspendare vizibil

PRODUS SUSTENABIL

- Pe bază de gips
- Produs sigur, nepericulos pentru om și mediu
- 100% reciclabilă
- Îmbunătățește climatul interior
- Poate fi revopsită fără afectarea proprietăților acustice



DETALII DESPRE PRODUS

TIP CANT	 <p>Cant tip A, cu muchii drepte Sistem suspendare vizibil, tip T24</p>				
TIPURI DE PERFORAȚII Disponibil și în variantă fără perforații (Regula)					
DIMENSIUNI PERFORAȚII Distanță între centrele perforațiilor	8 18 R Cercuri Ø 8 mm 18 mm	8 18 Q Pătrate 8 x 8 mm 18 mm	12 25 R Cercuri Ø 12 mm 25 mm	12 25 Q Pătrate 12 x 12 mm 25 mm	8 15 20 R Cercuri aleatorii Ø8 15 20 mm
% SUPRAFAȚĂ PERFORATĂ	12,57%	16%	15,21%	19,36%	6,7%
COEFICIENT DE ABSORBȚIE A SUNETULUI α_w Înălțime de suspendare 200 mm, fără vată minerală	0,65	0,65	0,65	0,70	0,45
COEFICIENT DE ABSORBȚIE A SUNETULUI α_w Înălțime de suspendare 400 mm, fără vată minerală	0,70	0,70	0,70	0,75	0,50
DIMENSIUNI PLACĂ , mm	600 x 600 x 9,5				
GREUTATE PLACĂ , kg/m ²	5,40	5,20	5,20	4,90	5,90

PERFORMANȚE PRODUS

CLASĂ REACȚIE LA FOC

A2-s1, d0

CALITATE AER

Purificare activă a aerului prin tehnologia Cleaneo

CONDIȚII AMBIENTALE

Rezistă la:

- umiditate relativă a aerului constantă de 70%
la temperatură ambientală de +25°C;

CAPACITATE PORTANTĂ

Până la **0,9 kg** per placă
(la o săgeată de max. 1,2 mm)

ROBUSTEȚE

Din gips-carton de înaltă densitate armat dispers cu fibră de sticlă.
Stabilitatea tavanului casetat asigurată prin densitatea plăcilor.

☎ **Telefon: 021 650 0040**

☎ **Fax: 021 650 0048**

🌐 **www.knauf.ro**

✉ **office@knauf.ro**

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea **Knauf Gips SRL**.