

PLAZA (A)

DEMONTÉRBART AKUSTIKLOFT

- ✓ Robust loft med lang levetid
- ✓ Enkel og hurtig installation
- ✓ Vandalsikre lofter









FORDELE

- Skinnesystemloft
- Kant A design
- synligt skinnesystem
- Klasse 3 slagfasthed

GENAVENDELIGT PRODUKT:

- Lavet af gips
- Produktet er genanvendeligt og kan genvindes i produktion af nye gipsprodukter
- Dansk Indeklima Mærkning
- Kan genmales uden tab af akustikegenskaber

PRODUKTVARIANTER

KANT DESIGN	 KANT A, S15, 9.5mm Loftplade i synlig S15-skinne	 KANT A, S15, 12.5mm Lofplade i synlig S15-skinne	 KANT A, S24, 9,5 mm Lofplade i synlig S24-skinne	 KANT A, S24, 12.5mm Lofplade i synlig S24-skinne	
PERFORERET DESIGN Leveres også uden perforering (Regula)					
PERFORERING MÅL	MICRO Kvadratisk 3x3 mm c/c 8,33 mm	GLOBE Runde Ø 6 mm c/c 15 mm	QUADRIL Kvadratisk 12x12 mm c/c 30 mm	TANGENT Oval 4x14 mm c/c 10/20 mm	
PERFORERING %	10,2%	10,2%	13%	21,3%	
NRC, @ 200mm, ingen mineraluld	0,60	0,65	0,65	0,75	
NRC, @ 200mm, 50 mm mineraluld	0,70	0,70	0,75	0,90	
ALPHA-W, @ 200mm, ingen mineraluld	0,65	0,60	0,60	0,80	
ALPHA-W, @ 200mm, 50 mm mineraluld	0,70	0,65	0,70	0,90	
LYSREFLEKSION	72,1%	72,8%	75,1%	70,9%	
STØRRELSER, mm	Standard 9,5mm	600x600	600x600 600x1200	600x600	-
	Standard 12,5mm	625x625	625x625 625x1250	625x625	600x600
	Andre muligheder	300-450 x 600-2400 x 12,5 450-625 x 600-1250 x 12,5			
LOFTPLADE VÆGT, kg/m²	7,80 - 8,70 (til 9,5 mm)/9,00 - 9,90 (til 12,5 mm)				
OVERFLADEBEHANDLING	For: Hvid akrylmaling, RAL 9003, glans 5 Bagside: Akustikdug Kan bestilles i andre farver.				
SYSTEMKOMPONENTER	1) Gipsloftplade, 2) T24/38 primær bæreprofil, 3) Krydsprofiler, 4) Stropper				
GODKENDELSER	1) Miljøproduktdeklaration, 2) FDES – livscyklusanalyse, 3) Dansk Indeklima-mærket, 4) ISO 16000-9 Emission af flygtige, organiske forbindelser, 5) UL-godkendt i overensstemmelse med R26164				

PRODUKTEGENSKABER

BRANDKLASSIFICERING

A2-s1, d0

LUFTKVALITET

Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelemission: LAV

BÆREEVNE

Op til 3 kg pr. loftplade (ved maks. 2 mm udbøjning)

OMGIVELSESBETINGELSER

Tåler:

- konstant RF 70 % og 25°C
- periodisk RF 90 % og 30°C
- omgivelsestemperatur op til 50°C.

ROBUSTHED

Glasfiberforstærket gips.
Højtryksbestandig. Loftpladernes densitet sikrer et yderst stabilt loft.

SLAGFASTHED

Klasse 3A: modstår boldkast i overensstemmelse med DIN 18032-3 og modstandsdygtig over for slag i overensstemmelse med DIN EN 13964.