




KNAUFCEILING
Solutions

DATU LAPA

AMF THERMATEX® Feinstratos Micro



- AMF THERMATEX® Feinstratos Micro ir smalki strukturēta virsma un tas rada vienmērīgu, viendabīgu griestu izskatu ar labu skaņas absorbciju.
- Laba skaņas absorbcija ($0,60 \alpha_w$)

- Laba līdz augsta skaņas garenizolācijai (34-38 dB)
- Laba gaismas atstarošana (85%)
- Ideāli piemērots mazumtirdzniecībai, birojiem un sanāksmju telpām, uzstādīšanas telpām vai ražošanas zonām

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2														
Biezums (mm)		15, 19	15, 19	15	19	19	15														
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C			Slēpta, izjaucama - Sistēma A.2 / A.3	Daļēji slēpti paneļi - nac izjaucama - Sistēma I.3	Daļēji slēpti paneļi - nav izjaucama - Sistēma I.3														
Svars		3.9 - 5.0 kg / m ²																			
Krāsa		 Balts																			
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 α_w = 0.60 atbilstoši EN ISO 11654 - Klase C <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.60 atbilstoši ASTM C 423						Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50															
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) atbilstoši EN ISO 717-1 $D_{n,f,w}$ = 38 dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) atbilstoši EN ISO 717-1 CAC = 35 dB (15mm) CAC = 38 dB (19mm) atbilstoši ASTM E 413-10																			
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB atbilstoši EN ISO 717-1																			
Uguns izturība		Eiropklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1 Klase A atbilstoši ASTM E 84																			
Gaismas atstarošana		85%																			
Siltumvadītspēja		λ = 0.060 W/mk atbilstoši EN 12667																			
Mitrumizturība		95% RH																			
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1																		
Tīršana																					
Ilgtpējība		 EN ISO 14021 37-43%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G																	

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.