


ADAGIO HD+ 30 mm Minerální podhledy



- ADAGIO HD+ 30 mm nabízí hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenční odolností proti poškrábání a nejjasnějším bílým vzhledem. Díky minimální propustnosti vzduchu (neprojevuje se filtrační efekt) zůstává povrch bělejší a zářivější po delší dobu. podhledová deska také poskytuje vyrovnaný poměr mezi zvukovou pohltivostí a podélnou vzduchovou neprůzvučností a také vysokou světelnou odrazivostí.
- Vynikající zvuková pohltivost ($0,90 \alpha_w$) s výbornou podélnou vzduchovou neprůzvučností (41 dB).
- Další akustické vlastnosti viz ADAGIO HD+ 19 mm a ADAGIO HD+ 35 mm.
- Vynikající světelná odrazivost: 88%
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideální pro individuální / soukromé kanceláře, učebny, přednáškové sály ve oblasti vzdělávání.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnější informace																		
Provedení hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 														
Tloušťka (mm)		30	30	30	30	30														
Rozměry (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625														
Systém		Viditelný rozebiratelný - Systém C		Viditelná konstrukce, rozebiratelný - Systém C Viditelná konstrukce - širokopátkový profil, demontovatelný - Systém I.3 Viditelný chodbový systém, demontovatelný - Systém F.3	Poloskrytá konstrukce, panelový formát, demontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, demontovatelný - Systém I.2 Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, demontovatelný - Systém F.2	Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)														
Hmotnost		8.2 kg / m²																		
Barva		 Bílá																		
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podle EN ISO 11654 - Třída A <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podle ASTM C 423					Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
α_p	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00														
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41 \text{ dB}$ podle EN ISO 717-1 CAC = 42 dB podle ASTM E 413-10																		
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 25 \text{ dB}$ podle EN ISO 717-1																		
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1																		
Světelná odrazivost		88%																		
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.060 \text{ W/mK}$ podle EN 12667																		
Propustnost vzduchu		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) podle DIN 18177																		
Odolnost vlhkosti		95% RH																		
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1																		
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG																
Čistitelnost																				
Udržitelnost		 EN ISO 14021 49.9% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ ARTS EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 CERTIFIED cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132														