

KNAUF

KIPSPLAATKONSTRUKTSIOONID

Brown Kleber

Põrandakipsplaatide liim

Tooteleht
K4001_DSP.ee

11/2024



Tootekirjeldus

Niiskuskindel liim Brown Kleber on ette nähtud põrandaplaatide Knauf Brown ja teiste kipsplaatide kokkukleepimiseks. Koostis: polüvinüülatsetaat.

Omadused ja eelised

- Suur tugevus ja veekindlus (EN 204 kohaselt klass D3)
- Kuumpressimisel ei teki poore ega deformatsioone
- Sobib kõrgsageduslikuks kuivatamiseks
- Kerge lõhnaga piimvalge viskoosne vedelik
- Käsitsi pealekandmiseks
- Sisetöödeks

Build on us.



Brown Kleber**Kasutusala**

Niiskuskindel liim Brown Kleber on ette nähtud pörandaplaatide Knauf Brown ja teiste kipsplaatide kokkukleepimiseks. Liimiga saab omavahel kokku kleepida ka teisi materjale – näiteks saepuru- ja vahtpolüstüroolplaate ning puitu, nahka, klaasi, portselani jt.

Liim Brown Kleber sobib kasutamiseks kõigis normaalse niiskustasemega ruumides, samuti elumajades, koolides, hotellide ja haiglate köökides, vannitubades jne.

Sisetöödeks.

Pealekandmine**Aluspind**

Kleebitavad pinnad peavad olema puhtad.

Pealekandmine

Brown Kleber tuleb kanda pintsliga või mis tahes muul viisil ühtlase kihina ühele pindadest.

Eriti kõva ja eksootilise puidu korral on soovitatav kanda liimi mõlemale pinnale.

Pärast 2–5 minuti möödumist ühendada pinnad. See aeg sõltub temperatuurist ja materjali poorsusest, 20 °C juures ühendatakse pinnad umbes 3 minuti möödudes.

Pärast ühendamist tuleb pinnad kokku suruda ja lasta liimil 24 tundi kuivada.

Temperatuur ja kliima

Õhu ja aluspinna temperatuur peab pealekandmise ja kõvenemise ajal olema vahemikus +5 °C kuni +30 °C.

Kuni täieliku kuivamiseni kaitsta külmumise eest.

Ruum peab olema hea ventilatsiooniga. Kleebitavaid pindu ei tohi soojendada.

Kuivamine

Normaalsetes tingimustes 24 tundi (temperatuuril +20 °C).

Liimi kõvenemise kiirus sõltub temperatuurist ning materjali poorsusest ja niiskusest.

Puhastamine

Töövahendid ja seadmed tuleb kohe pärast kasutamist veega puhtaks pesta, et liim ei jõuaks kõveneda.

Muud juhised

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

Materjali silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Antud tooteleht määrab kindlaks materjali kasutusulatus ja soovitatavate tööde tegemise, kuid see ei saa asendada tööde teostaja oskusi.

Lisaks nendele soovitustele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele.

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamise viisi ega kasutamise asjaolusid. Kahtluste korral katsetada toote kasutamist.

See tooteleht tühistab tootelehe varasemad väljaanded.

Kvaliteet

Toote valmistamise protsessi kontrollitakse pidevalt ja seda toodetakse vastavalt standardi EN 204 klassile D3.

Materjalikulu

Kulu	g/m ²
Kipsplaadid Knauf Brown	500–600
Muud pinnad (näiteks puit)	150–180

Tehnilised andmed

Tähistus	Ühik	Väärtus/suurus
Niiskuskindlus vastavalt EN 204	–	D3
Tihedus	kg/l	1,08
pH	–	4–4,5
Pealekandmise temperatuur	°C	+5 kuni +30

Ladustamine

Ladustamine
24 kuud
Säilitada suletud nõus temperatuuril vähemalt +5 °C. Hoida külmumise eest.

Tarneprogramm

Nimetus	Pakend	Tootekood	EAN-kood
Brown Kleber	10 kg	00861978	4750614007976

Knauf Tallinn UÜ

Järvevana tee 7B,
10112 Tallinn

Telefon

(+372) 651 8697

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükiid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.

Tootja: SIA Knauf