



Afwerkplamuur

04/2016

A2 - Afwerkplamuur

MATERIALEN

Knauf Afwerkplamuur is een extra fijne plamuur voor het afwerken en repareren van binnenoppervlakken.

Bindmiddel: Oplosbare polymeren in waterfase.

OPSLAG

Knauf Afwerkplamuur moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Classificatie: AFNOR NFT 36 005 familie klasse 2: Binnencoating van verf in waterfase
- Geschikt voor binnen
- Zeer lange gebruiksduur: ong. 24u (bij 20°C)
- Uitstekende hechting op ondergronden als pleisterwerk, gipsplaten, beton, cement.
- Om een perfect fijn en glad oppervlak te bekomen
- Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond en beperkt het verbruik
- Gemakkelijk voor te bereiden, aan te brengen en te schuren
- Wit met een lichte lavendelgeur
- Beschikt over schimmeldodende eigenschappen

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Afwerkplamuur is geschikt voor de bedekking in fijne lagen van stabiele gecoate oppervlakken (pleisterwerk, cementmortel, gipsplaten, ...). Geschikt voor de egalisatie en afwerking van absorberende ondergronden binnenshuis.

Bijzonder geschikt voor de voorbereiding van oppervlakken die uiterst glad moeten zijn voor de bedekking ervan met bv. verven (mat of glanzend). Is ook geschikt voor de reparatie van kleine onregelmatigheden van max. 2 mm dik in de ondergrond (scheuren, krassen, gaten, ...). **Knauf Afwerkplamuur** is niet geschikt voor ondergronden die voortdurend bevochtigd worden (badkamer, douche, ...).

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, stabiel, absorberend en vrij zijn van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (vet, stof, ...).

Verwijder van tevoren ook alle onstabiele elementen (vuil, stof, ...), oude verflagen of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Afwerkplamuur**.

Bescherm, in voorkomend geval, metalen oppervlakken met een roestwerende primer en laat drogen vooraleer **Knauf Afwerkplamuur** aan te brengen.

Als de ondergrond licht poederachtig of erg absorberend is, wordt aangeraden om die van tevoren te behandelen met behulp van de primer **Knauf Diepgrond**.

Repareer grotere onregelmatigheden in de ondergrond op voorhand door middel van een geschikt Repafill-product. Laat vervolgens drogen vooraleer **Knauf Afwerkplamuur** aan te brengen als afwerkingslaag.

VERWERKING

Meng 1 kg poeder in 0,5 l zuiver water tot een klontvrije homogene pasta wordt bekomen. Het zo verkregen mengsel kan onmiddellijk en gedurende 24u bij 20°C worden gebruikt.

Breng de plamuur met behulp van een pleisterspaan of een rvs spatel aan met een dikte van max. 2 mm per laag.

Wacht tot het oppervlak droog is alvorens het op te schuren en te bedekken met een verf, min. 12u/mm (bij 20°C). **Knauf Afwerkplamuur** kan door elk type verf worden overschilderd (raadpleeg de fabrikant).

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 35°C bedraagt.

Knauf Afwerkplamuur mag in geen geval worden vermengd met andere producten om te voorkomen dat de eigenschappen ervan worden aangetast.

VERPAKKING

Doos van 1 kg en 2 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werktijd (aanbrenging)	ong. 24u. (bij 20°C)
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Verbruik	ong. 1 kg/m ² /mm dikte
Laagdikte	max. 2 mm
Dichtheid	ong. 0,70 g/cm ³
Korrelgrootteverdeling	<100 µ (zeer fijn)
Droogtijd	ong. 24u per laag van 2 mm (23°C en 65 % vochtigheid)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Afwerkplamuur_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.