



1. ULTRABOARD LEVY
2. KAAPIN RIMA-/KISKO
3. PUURUUVI ESIM. 5x50

RIPUSTUSKESTÄVYYDET ULTRA BOARD:

Ruvinkestävyys kiinnityksissä, EN-520 900 N

Vetolujuus puuruuvi, 1 x levytys* **23 kg**

Vetolujuus puuruuvi, 2 x levytys* **50 kg**

* Kyseessä on levyntausta vasten kohtisuoran vedon arvo, käytettäessä 5 mm piikkikärkistä puuruuvia, kuormituksen varmuuskerroin 3. Kuormituksen tulee olla staattinen. Kiinnityspisteiden väli on min. 30 mm ja kasvaen tasaisesti siten, että maksimikuormituksilla min. 200 mm (seinärakenteissa). Kattoripustuksissa tulee käyttää ankkureita, tulppia tms. Ruuvi ei saa pyörähtää tyhjästä ja ruuvien tulee mennä min. 5 mm Ultra Board levyn läpi. Lisätietoja ripustuskestävyyksistä saat Knaufin teknisestä tuuesta. Mikäli ripustuksessa esiintyy dynaamisia kuormia, tulee käyttää ankkuri- tai tulppakiinnityksiä, joiden kapasiteetti riippuu tuotetyypistä.