



გამოყენების სფერო

Knauf – ტიფენგრუნდი – მზა დასაგრუნტი მასალა, სწრაფი გაშრობის, ორთქლგამტარი, პოლიმერული დისპერსიის ბაზაზე. განკუთვნილია საფუძვლის დასამუშავებლად ზედაპირის გამაგრების, მისი შენოვისუნარიანობის შემცირებისა და ადჰეზიის გაუმჯობესების მიზნით საბოლოო საფარის (ფიქსი, საღებავი, შპა-ლერი), კერამიკული ფილების და სხვ. დაგების წინ. მისი მაღალი შეღწევადობის გამო კარგად გამოიყენება წვრილფორიანი მასალების დასაგრუნტად.

Knauf – ტიფენგრუნდი შემდეგი ზედაპირების დასამუშავებლად გამოიყენება:

- თაბაშირმუყას და თაბაშირბოჭკოვანი ფილები
- თაბაშირის და ცემენტის ბათქაშები
- თაბაშირის ღარქიმიანი ფილები
- თაბაშირმუყას და თაბაშირბოჭკოვანი ფილების ნაკერები, თაბაშირის ფიქსით დამუშავებამდე
- თაბაშირის და ცემენტის მოჭიმვა

შიდა და გარე სამუშაოებისთვის

სამუშაოს მიმდინარეობა

საფუძველი უნდა იყოს სუფთა, მტვრისა და აშრეებული ნაწილაკებისგან თავისუფალი. ჰაერისა და დასამუშავებელი ზედაპირის ტემპერატურა გრუნტის სრულ გამრობამდე $+5^{\circ}\text{C}$ -დან $+30^{\circ}\text{C}$ -ის ფარგლებში უნდა ექცეოდეს. კნაუფის დასაგრუნტი მასალა ტიფენგრუნდი მოხმარებისთვის მზად არის. უშუალოდ სამუშაოების ჩატარების წინ რეკომენდებულია შემადგენლობის მორევა, შემდეგ ის თანაბრად, წყალში გაუსხნელად უნდა იქნას დატანილი დასამუშავებელ ზედაპირზე საღებავი ლილვაკის, ჯაგრისის ან ფუნჯის მეშვეობით. მაღალი შენოვადობის ზედაპირები საჭიროების შემთხვევაში ორჯერ უნდა დაიგრუნტოს. გრუნტით დამუშავებულ

ზედაპირებზე შემდგომი სამუშაოები მხოლოდ მათი გაშრობის შემდეგ არის დასაშვები (მინიმუმ 3 საათი). გრუნტის შრობის დასრულებიდან შემდგომ სამუშაოებამდე რაც შეიძლება მცირე უნდა იყოს შუალედი, რათა თავიდან ავიცილოთ ზედაპირზე სამშენებლო მტვრის დადება. კნაუფ-ტიფენგრუნდის დატანის შემდეგ გამოყენებული ხელსაწყოები და ჭურჭელი მაშინვე უნდა გაირეცხოს წყლით. კნაუფ-ტიფენგრუნდის გამშრალი შემადგენლობის მოცილება მხოლოდ მექანიკური გზით არის შესაძლებელი. დაუშვებელია დასაგრუნტი მასალაში სხვა მასალების ჩამატება - ეს მისი თვისებების მნიშვნელოვან გაუარესებას გამოიწვევს.

შეფუთვა და შენახვის წესი:

დასაგრუნტი მასალა Knauf ტიფენგრუნდი 10 და 5 კგ-იან სათლებშია დაფასოებული. შეფუთვა მთლიანად მზის უშუალო დასხივებას, შეინახეთ მშრალ გრილ სათავსოებში დადებით ტემპერატურაზე ($+5^{\circ}$ -დან $+30^{\circ}\text{C}$ -მდე) გამათბობელი მოწყობილობებისგან მოშორებით. არ დაუშვით გაყინვა. შენახვის ვადა გაუსხნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში - 12 თვე.

დანახარჯი

ერთი ფენის დატანის შემთხვევაში

მასალა	საზომი ერთეული	რაოდენობა
Knauf ტიფენგრუნდი	კგ/მ ²	0,1

☒ ტელ.: +995 32 224 25 02 +995 32 224 25 03

☒ ფაქსი: +995 32 224 25 04

☒ www.knauf.ge

☒ info@knauf.ge

შპს კნაუფ გიპს თბილისი

საქართველო, თბილისი
0160, გამრეკელის ქ. 19