


NaturBoard VENTI PLUS

Φεβρουάριος 2024



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Περιγραφή

Ένισχυμένη μονωτική πλάκα αεριζόμενων προσόψεων

H NaturBoard VENTI PLUS αεριζόμενων προσόψεων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με $\lambda=0,035$ W/mK και σταθερή πυκνότητα, για αεριζόμενες προσόψεις υψηλών απαιτήσεων. Το προϊόν είναι άκαυστο, υδατοαποθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.035 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 - άκαυστο υλικό
Ανοχή πάχους	T5
Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W _p	≤1 kg/m ²
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W _{ip}	≤3 kg/m ²
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια	≥5 kPa
Αντοχή σε συμπίεση κατά 10%, CS(10)	≥10 kPa
Δήλωση Απόδοσης - DoP	www.dopki.com/R4224LPCPR

DESIGNATION CODE: MW - EN 13162 -A1-T5-CS(10)10-TR 5-WS-WL(P)-AF 5

Πλεονεκτήματα

- Πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες
- Άριστη ηχομόνωση
- Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
- Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
- Υδρόφοβο και με διαπερατότητα υδρασμών
- Αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετικά διαπιστευτήρια αειφορίας
- Ιδανικό για έργα LEED, BREEAM, DGNB

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m ² / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m ² / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m ² K/W)
50	1000	600	6	3.60	32	115.20	1.40
80	1000	600	4	2.40	30	72.00	2.25
100	1000	600	3	1.80	32	57.60	2.85
120	1000	600	3	1.80	28	50.40	3.40

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Declare.



NaturBoard VENTI PLUS

Φεβρουάριος 2024

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμογή

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και για την πυροπροστασία αεριζόμενων προσόψεων με ύψος άνω των 12 μέτρων. Τοποθετείται σε διάφορα υπόβαθρα, μεταξύ των προφίλ της αεριζόμενης πρόσοψης και η στρέωση του γίνεται μηχανικά με κατάλληλα βύσματα (5-8 τεμ./m²). Οι πλάκες είναι δυνατό να διαθέτουν επικάλυψη μονής όψεως με λευκό ή μαύρο υαλούφασμα το οποίο ενισχύει την αδιαβροχοποίησή τους (ειδικά για περιπτώσεις όπου η τελική επένδυση της πρόσοψης έχει ανοικτούς αρμόύς) καθώς και την αντίσταση στη ροή του αέρα κοντά στην επιφάνειά τους (ιδιαίτερα σε υψηλά κτήρια και κατασκευές όπου αναμένεται έντονη ροή αέρα στο στρώμα αερισμού).

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν NaturBoard VENTI PLUS παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν NaturBoard VENTI PLUS, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικινδυνός για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων και φέρει τη σήμανση διαφάνειας συστατικών "DECLARE Red List Free" η οποία δηλώνει ότι το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία η οποία περιλαμβάνεται στις λίστες επικινδυνότητας του διεθνώς αναγνωρισμένου "International Living Future Institute".



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φόρμαλδευδή, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,
Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα
Tel: +30 211 710 7007
Fax: +30 211 740 9480
sales.gr@knaufinsulation.com

Επιφανοσόμαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκίνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαιτέρη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβανονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάντετε.



Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης
0751-CPR-233.0-01