KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX® Star 15мм

- AMF THERMATEX® Star предлага фина, неравномерна перфорация и гладка повърхност , отговаряща на изискванията за модерен, елегантен дизайн.
- Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (H) α_w)
- Добра звукоизолация (34 dB)"
- Висок коефициент на светлоотражение (88%)
- Идеален за магазини, офиси, технически или производствени помещения

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.com

AMF

AMF THERMATEX® STAR 15MM

KNAUF CEILING Solutions

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 
Дебелина (мм)	15	15	15	15
Размери (мм) Други размери по запитване	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Система	Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система C Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3			Полускрита панелна носеща конструкция, недемонтируема - Система I.3
Тегло	3.6 - 3.8 кг/м²			
Цвят	Бял			

Звукопоглъщане

EN ISO 354

α_w = **0.60** съгласно EN ISO 11654 - **Клас C**

Честота *f* (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50

NRC = **0.60** съгласно ASTM C 423

Надлъжна звукоизолация

EN ISO 10848-2

$D_{n,f,w}$ = **34 dB** (Board, Tegular 24, Tegular 15) съгласно EN ISO 717-1

$D_{n,f,w}$ = **35 dB** (K2C2) съгласно EN ISO 717-1

Звукоизолация

EN ISO 10140-2

R_w = **21 dB** съгласно EN ISO 717-1

Реакция на огън

Euroclass **A2-s1, d0** съгласно EN 13501-1 RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** съгласно 123-FZ

Светлоотражение

88%

Топлопроводимост

λ = **0.060 W/mk** съгласно EN 12667

Влагоустойчивост

95% RH

Качество на въздуха

A+ E1 IACG

Почистване

Дълговечност

37-48%

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител.
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.