



P157a.hr



Tehničko uputstvo

03/2020

Knauf Alabastergips

Opis proizvoda

Knauf Alabastergips sastoji se od čistog i fino mljevenog stucco gipsa te odgovara zahtjevu gipsanih veziva za primjenu na gradilištima prema HRN EN 13279-1.

Pakiranje

25 kg vreća broj proizvoda 00066000

Skladištenje

Vreće čuvati na suhom mjestu, na drvenim paletama. Oštećene i otvorene vreće potrošiti prve i zrako nepropusno zatvoriti.

Pri sobnoj temperaturi cca. 12 mjeseci.

Područje primjene

Knauf Alabastergips se primjenjuje za izvedbu posebnih štukaterskih radova, za izradu gipsanih formi, lijevanje posebnih građevinskih elemenata od gipsa i popravne radove.

Svojstva i prednosti proizvoda

- Otporan na habanje
- Dobra prionjivost
- Brzo stvrdnjavanje
- Visoka čvrstoća
- Male promjene u dimenziji

Upute za rad

Priprema materijala

- Miješati sa čistom hladnom vodom u čistim posudama.
- Najprije uliti vodu potom posuti Knauf Alabastergips te dobro promiješati.
- Samo onoliko materijala pripremiti koliko se može upotrijebiti.
- Vrijeme pripreme ovisno o području primjene i čvrstoći.
- Knauf Alabastergips ne obrađivati pri temperaturama (zraka, materijala i podloge) nižim od +5 °C.

Napomene

- Knauf Alabastergips se ne smije miješati sa drugim materijalima, kako se tada mijenjaju njegova svojstva.
- Očvrsnuti materijal se ne smije više upotrebljavati.
- Posude i alate odmah nakon upotrebe oprati sa vodom. Zaostaci gipsane smjese na alatu mogu dovesti do promjene vremena vezivanja kod sljedeće mješavine.

Svojstva i prednosti proizvoda

Veličina zrna:	do 0,2 mm
Tlačna čvrstoća:	> 6 N/mm ²
Vlačna čvrstoća:	> 3 N/mm ²
Otvoreno vrijeme:	cca. 5 -10 min
Specifična gustoća:	cca. 1000 kg/m ³
Utrošak:	100 kg= 80 l morta



Obratiti pažnju na sigurnosno tehnički list! Sigurnosno tehnički list i CE znak vidi na www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

Tel.: +385 (0)1 3035 400

info@knauf.hr

www.knauf.hr

Konstruktivna, statička i građevinsko fizikalna svojstva Knauf sustava i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo uporabom elemenata iz Knauf sustava ili proizvoda po preporuci tvrtke Knauf.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Važeće je uvijek posljednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Izvođači moraju poštivati općeprihvaćena pravila tehnologije gradnje, normi i važećih smjernica. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću našeg materijala. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci te ih se, u slučaju većih odstupanja u praksi, ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, pretpisak i foto-mehaničku reprodukciju (u cjelini ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost proizvođača.