

# KNAUF

## AMF THERMATEX® Feinfresko



© Rendering

AMF THERMATEX® Feinfresko on ebaühtlase tekstuurse pinnaga, mis pakub head helineelduvust parema akustilise mugavuse tagamiseks.

- Hea helineelduvus ( $0.60 (H) \alpha_w$ )
- Kõrge külgheli vähenemine ( $D_{n,f,w} = 32 \text{ dB}$ )
- Ideaalne jaemüügipindadele, kontoritesse ja koosolekuruumidesse, tehnilistesse ruumidesse või tootmisaladele.

**Build on us.**

Omadused	Täpsem informatsioon								
Servatüüp		Board	Tegular 24		Tegular 15				
Teised servatüübid vastavalt päringule									
Paksus (mm)		15	15		15				
Mõõtmed (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625		625 x 625				
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C							
Kaal		3.6 - 3.8 kg / m <sup>2</sup>							
Värvus		 Valge							
Helineelduvus		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ (H) vastavalt EN ISO 11654 - Klass C							
		Sagedus f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$		0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
NRC = 0.60 vastavalt ASTM C 423									
Külgheli vähenemine		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 32$ dB (15 mm) vastavalt EN ISO 717-1		CAC = 32 dB vastavalt ASTM E 413-10					
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB vastavalt EN ISO 717-1							
Tuletundlikkus		Euroklass <b>A2-s1, d0</b> vastavalt EN 13501-1							
Valguspeegelduvus		83%							
Soojusjuhtivus		$\lambda = 0.060$ W/mk vastavalt EN 12667							
Õhu läbilaskvus		PM1 ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) vastavalt DIN 18177							
Niiskuskindlus		90% RH							
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1	 IACG					
Puhastamine									
Jätksuutlikkus		 22.5-25.4% (2023)		 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G					